

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **86 - 18C**
«28» februarie 2018

Cod: ПИ 5.10 - 1

Ediția: 3

Data: 09.01.2017

Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele Berete din fetru de lână 100%, modelate pe calapod special, căptușite cu țesătură vopsită (culoarea neagră) 100% bumbac: art. 01/8-2 mostre (culoarea maro măr. 54 și culoarea neagră măr. 56). Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC00086

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător ОАО «ФЕТРОВАЯ ФАБРИКА», Federația Rusă, reg. Tveri, s. Novozavidovskii

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 2 buc.

Data primirii mostrelor 27.02.2018

Data începerii încercării 27.02.2018

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-7580-18 din 26.02.2018, și pe baza programului Nr. M-7580-18 din 26.02.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 29298 – 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

DN la metode de încercări GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к «поту»», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», GOST 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств», GOST 25617-83 „Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.




Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 86 - 18C «28» februarie 2018	Cod: III 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Berete din fetru de lână 100%, modelate pe calapod special, căptușite cu țesătură vopsită (culoarea neagră) 100% bumbac: art. 01/8-2 mostre (culoarea maro măr. 54 și culoarea neagră măr. 56. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC00086

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29298 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării I</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4	4 3	4 3
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27	3	3
2	Higroscopicitatea, %, min	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab.5 ind. 2	GOST 3816 p. 3	15	15,2
3	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab.5 ind. 4	GOST 25617 p.17	300	11,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Inginer	Șveț E.	