

BALERO GRUND UNIVERSAL

<p>1. DESCRIERE</p>	<p>“Balero” Grund Universal reprezintă grund acrilic reglează absorbția suprafeței pe care se aplică. Conține dispersie acrilică, pigmenți, apă, adaosuri speciale.</p> <p>Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere foarte bună de pătrundere. ▪ Îmbunătățește aderența pentru stratul următor. ▪ Suprafața amorsată este permeabilă la vapori „respiră”. ▪ Pentru lucrări la interior și exterior. ▪ Pentru pereți și tavan. ▪ Ușor de aplicat. ▪ Ecologic. 														
<p>2. UTILIZARE</p>	<p>“Balero” grund Universal este destinat pentru aplicarea pe pereți și tavane în interiorul și exteriorul încăperilor. Se folosește pentru amorsarea suprafețelor de ciment, ciment-var, var, ipsos, plăci de carton cu ipsos, etc., înainte de tencuire, acoperire cu plăci ceramice, nivelare, tapetare și vopsire.</p>														
<p>3. CARACTERISTICI TEHNICE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIP CARACTERISTICĂ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBSTANȚE NEVOLATILE</td> <td>MIN. 2,5 %</td> </tr> <tr> <td>SUBSTANȚE VOLATILE</td> <td>MAX. 30 g/l</td> </tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td> <td>2-3 ore</td> </tr> <tr> <td>VALOAREA pH</td> <td>6,5 - 9,5</td> </tr> <tr> <td>CULOARE</td> <td>ALB-LAPTOS</td> </tr> <tr> <td>CONSUM</td> <td>80 – 120 g/m²/strat</td> </tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 2,5 %	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 30 g/l	TIMP DE USCARE	2-3 ore	VALOAREA pH	6,5 - 9,5	CULOARE	ALB-LAPTOS	CONSUM	80 – 120 g/m ² /strat
TIP CARACTERISTICĂ															
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 2,5 %														
SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 30 g/l														
TIMP DE USCARE	2-3 ore														
VALOAREA pH	6,5 - 9,5														
CULOARE	ALB-LAPTOS														
CONSUM	80 – 120 g/m ² /strat														
<p>4. CONDIȚII DE APLICARE</p>	<p>Temperatura aerului și a suprafeței de vopsit trebuie să nu fie mai mică de +5°C. Lucrările de vopsire trebuie efectuate într-o zonă bine ventilată, evitând curenții. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de aplicare.</p>														
<p>5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI</p>	<p>Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, straturi vechi de vopsea sau var care se decojesc).</p>														
<p>6. DILUANT RECOMANDAT</p>	<p>Nu necesită</p>														
<p>7. METODE DE APLICARE</p>	<p>Amestecați grundul bine înainte de utilizare. Aplicați pe suprafața de lucru cu instrumentul selectat: pensulă, rolă sau cu pistolul cu aer comprimat. În funcția de starea suprafeței, grundul poate fi aplicat în 1-2 straturi. Timpul de uscare 2-3 ore la temperatura de +22 °C. Efectuați lucrările într-o zonă bine ventilată, evitați curenții. Curățați echipamentul se face prin spălare cu apă imediat după utilizare. Folosiți ochelari și mănuși de protecție.</p>														
<p>8. AMBALARE</p>	<p>Recipient plastic:</p> <p style="text-align: center;">1,0 l 5,0 l 10,0 l</p>														
<p>9. DEPOZITARE</p>	<p>Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, de aparate de încălzire și dispozitive electrice. Grundul se va păstra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim +5°C până la +30 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile.</p>														

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

**10. MĂSURI
DE PROTECȚIE**

Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară.

Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire.

În timpul lucrului cu vopsea se vor folosi mănuși, ochelari de protecție.

Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza conform reglementărilor legale cu privire la modul de evacuare a deșeurilor.

11. VALABILITATE

Produsul este garantat **24 luni** de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!
