

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124  
email: labtestairin@mail.ru  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **418 - 24**  
« 16 » decembrie 2024

Cod: ПИ 7.8 - 1  
Ediția: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele №1 - Țesătura de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri,  
pentru lenjerie de pat;

№2 - Prosop de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri

Solicitant „POPOZOGLO R.A.” ÎI, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1 - 1,0 m<sup>2</sup>, №2 - 1 buc.

Data primirii mostrelor 13.12.2024

Data începerii încercării 13.12.2024

Data sfârșitului încercării 16.12.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-106-24 din 13.12.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ }^\circ\text{C}$

#### Rezultatele încercărilor

| Nr. mostr./ încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                      | Indicativul DN metodelor de încercări  | Valoarea indicilor de facto |
|---------------------|---|--|-----------------------------|
| 1.1                 | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>                                   | SM SR EN 12127:2013  | 165,7                       |
| 1.2                 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):<br>- bumbac    | RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007)<br>„Stabilirea metodelor ...” pct. 7                                | 100                         |
| 1.3                 | Modificarea dimensiunilor după spălare, %:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură | GOST 30157.1-95<br>GOST 30157.0-95<br>Regim C <sub>11</sub> Π <sub>9</sub> O <sub>1</sub> Γ <sub>8</sub> | - 4,8<br>0                  |
| 2.1                 | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>                                   | SM SR EN 12127:2013  | 249,8                       |
| 2.2                 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):<br>- bumbac    | RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007)<br>„Stabilirea metodelor ...” pct. 7                                | 100                         |
| 2.3                 | Modificarea dimensiunilor după spălare, %:<br>- pe bătătură                 | GOST 30157.1-95, GOST 30157.0-95<br>Regim C <sub>11</sub> Π <sub>9</sub> O <sub>1</sub> Γ <sub>8</sub>   | -1,0                        |
| 2.4                 | Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură  | SM EN ISO<br>13934-1:2016  | 875<br>649                  |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lİ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură |
|-------------------|----------------|-----------|
| Inginer - chimist | Stolareenco S. |           |