

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 174 - 25 « 22 » iulie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

S.R.L. Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

« 22 » iulie 2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura de culoare albastră, bezi,*

densitatea superficială 145 g/m²

Solicitant „ȘARM” S.A., mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 49V

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,5 m²

Data primirii mostrelor 21.07.2025

Data începerii încercării 22.07.2025

Data sfârșitului încercării 22.07.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-52-25 din 21.07.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} \text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1*	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	325
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0 -3,5
3	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N: - pe urzeală - pe bătătură	SM EN ISO 13934-1:2016	367 270
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - bumbac	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile ...” anexa 7, pct. 7	100
5	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	145,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare.