

Contract/Контракт №
Date/от
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

8Z-2020
03.01.2020
79
5000633758

ArcelorMittal

Car/Baron
Car customs/Повагонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

63617773
7002440132
8002455624
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002455624

EN 10204-3.1



Standard: ISO 9001:2015

Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
	62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova ОКРО 38730480		Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД			
СТАЛЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЕТОНА - АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ, ПОДЛЯЮЩАЯСЯ СВАРКЕ / STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE - WELDABLE REINFORCING STEEL Класс B500B							LST EN 10080:2005 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)			
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg	
1	230781	53405		14	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	6	24938	
2	210961	53409		14	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	3	12758	
3	230781	53407		14	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	5	21236	
4	220773	53401		14	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	2	8382	
16									67314.00	

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																			
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.2	0.58	0.07	0.036	0.031	0.023	0.013	0.015	0.0051	0.005	0.005	0.0004	0.007	0.005	-	-	-	-	0.31
2.	0.21	0.54	0.079	0.021	0.023	0.034	0.016	0.028	0.0052	0.005	0.005	0.0004	0.003	0.005	-	-	-	-	0.31
3.	0.2	0.58	0.07	0.036	0.031	0.023	0.013	0.015	0.0051	0.005	0.005	0.0004	0.007	0.005	-	-	-	-	0.31
4.	0.19	0.51	0.075	0.028	0.019	0.039	0.029	0.023	0.0053	0.005	0.005	0.0004	0.007	0.005	-	-	-	-	0.29

Mechanical properties/Механические свойства											
№	Предел текучести Yield Strength, Re Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength, Rm Н/мм2 (N/mm2)	Соотношение Ratio Rm/Re	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force (Agt)	Изгиб с разгибом /Rebendtest	Шаг ребра Rib spacing, c (mm)	Высота ребра Rib height, h (mm)	Высота продольного ребра, мм Longitudinal rib height, mm	Наклон ребра, α Transverse rib flank inclination, α	Относительная площадь ребра, fr Relative rib area, fr	Масса пог. метра, кг/м Mass per metre, kg/m
1.	571/551/550	645/624/626	1.13/1.13/1.14	8.5/8.7/8.9	ок	9.04	1.50	0.42	66	0.082	1.184
2.	623/580/569	721/671/661	1.16/1.16/1.16	8.5/8.5/8.9	ок	9.04	1.55	0.42	66	0.082	1.195
3.	582/568/551	649/648/626	1.11/1.14/1.14	8.5/8.7/8.5	ок	9.04	1.50	0.42	66	0.082	1.194
4.	607/603/581	704/700/683	1.16/1.16/1.18	8.8/8.9/8.8	ок	9.04	1.55	0.42	66	0.082	1.212

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	<0,08	

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской. 4 ЯРЛЫКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ На каждой пачке должно быть по 4 пластиковых ярлыка (два ярлыка крепится в торце пачки, два ярлыка крепится на увязку сверху пачки), которые содержат следующую информацию: - Размер	Подписи: Signatures:
Примечание Note		Приватна підприємства "ІНІ СЕРВІС" ТЕХНІЧНИЙ ТА ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ 21.02.2022 Лист 15 Листов 1 Sheet Sheets