



ТОВ НВП З ІІ "УКРТРУБОІЗОЛ"
51217, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт.
Меліоративне, вул. Заводська, 2
SPE with FI "UKRTRUBOIZOL" LLC
51217, UKRAINE, Dnepropetrovsk area, Novomoskovsk district,
smt Meliorativny, street Zavodskaya, 2



Система управління
сертифікована за стандартами
Management System is certified in
accordance with the Standards
ISO 9001:2015 UA229130/1,
ISO 14001:2015 UA229557,
ISO 45001:2018 UA229558
№ UA.ПР.10120-0032-20
№ UA.TR.131.0069-20

Тел./факс. Tel./fax: (056) 736-25-64, (056) 736-24-75
E-mail: office@uti.ua, www.uti.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
CERTIFICATE OF QUALITY №

200103/23

20.10.2023

Вид свідоцтва про випробування / Type of inspection document EN 10204-3 1

Вантажодержувач, адреса Consignee, address	Контракт/Договір Contract	Замовлення	Транспортний засіб Truck №
ТОВ "ТД"Трубоізолек.комплект"	№05/01/12 від 05.01.2012р.	01/1023-22	AA 1953 MO /AA 6220 XO
Найменування продукції Denomination of product		НД на труби Standard for pipes	
Труби сталеві зварні прямошовні, експандовані, виготовлені методом дугового зварювання під шаром флюсу Electric-welded longitudinal steel expanded pipes, manufactured by the method of submerged arc welding - SAWL		ГОСТ 20295-85, тип 3 GOST 20295-85, type 3	

№ п/п	Дата виробництва Date manufactured	Номер партії Batch number	Номер плавки Heat number	Номер труби Pipe number	Марка сталі, Steel grade	Діаметр, мм Diameter, mm	Товщина, мм Thickness, mm	Довжина, м Length, m	Вага труби без ізоляції, кг Weight of pipe, kg	Гідравлічне випробування Hydrostatic test pressure, МПа 20сек/сек	Намагніченість мТл Magnetization mT
1	05.2023	2307	22334007	1	20	720	10	12.00	2124	6.2	2.5
2	05.2023	2307	22334007	2	20	720	10	12.00	2124	6.2	2.5
3	05.2023	2307	22334007	3	20	720	10	12.00	2124	6.2	2.5
4	05.2023	2307	22334007	4	20	720	10	12.00	2124	6.2	2.5
5	05.2023	2307	22334007	5	20	720	10	12.00	2124	6.2	2.5
6	05.2023	2307	22334007	6	20	720	10	12.00	2124	6.2	2.5
7	05.2023	2307	22334007	7	20	720	10	12.00	2124	6.2	2.5
8	05.2023	2307	22334007	8	20	720	10	12.00	2124	6.2	2.5
9	05.2023	2307	22334007	9	20	720	10	12.00	2124	6.2	2.5
Всього: штук, м, кг Total: pcs., m, kg							9	108.00	19 116		

Механічні показники основного металу Mechanical properties

Номер плавки Heat number	Номер партії Batch number	Тимчасовий опір, Н/мм ² Ultimate strength, N/mm ²	Межа плинності, Н/мм ² Yield strength N/mm ²	Відносне подовження Relative elongation, A, % δ5		Ударна вязкість, Impact strength, Дж/см ² J/cm ² KCU		Відношення Ratio Rt 0.5/Rm			
				22	22	65	72	0.84	0.85		
22334007	2307	545	550	458	465	22	22	65	72	0.84	0.85

Механічні властивості продольного шву Mechanical properties of longitudinal seam

Номер партії Lot number	Тимчасовий опір, Н/мм ² Ultimate strength, N/mm ²	Ударна вязкість, Impact strength, J/cm ²		УЗК зварного з'єднання	
		78	83		
2307	560	555	78	83	зад/ sat

Відомості про листовий прокат (Гарячекатаний лист згідно ГОСТ 1050 / ДСТУ 7809)

Номер плавки Heat number	Хімічний склад Chemical composition, %															
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	As	N	Mo	V	Nb	CE
22334007	0.18	0.55	0.2	0.025	0.015	0.15	0.25	0.2	0.002	0.043	0.006	0.009	0.003	0.017	0.017	0.4

Примітка

- Кожна труба пройшла візуальний та інструментальний контроль. Each pipe was visual and instrumental tested.
- За даними заводу-постачальника 100% листів піддавалися неруйнівним методам контролю згідно ДСТУ 8818 клас 1- результати задовільні. According to the data from supplying plant the 100% of sheets, which the tubes are made of, were subjected to non-destructive tests the results are satisfactory DSTU 8818, gr 1.
- Труби з механічною фаскою. Pipes with a mechanical chamfer
- Труби відвантажені по теоретичній вазі. Pipes are shipped by theoretical weight.
- Труби термічно не оброблені, експандована пластична деформація металу 0.3%-1.2%. Pipes are not heat-treated, expanded plastic deformation of metal 0.3%-1.2%.
- По усіх питаннях переписки, відносно якості труб, вказувати номер сертифікату.

Підпис

ППП сертифікатчика Чередник В.В.

