

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 60

11 aprilie 2022

DENUMIREA PRODUCTIEI - Materie primă pentru medalii  
NUMĂRUL DE MOSTRE - 1  
PREZENTATOR - SRL “Triumf Motiv”

Denumirea parametrilor și unitatea de măsură	Valorile depistate	Valorile conform GOST 15525-2004 (tompac marca JI90)	DN a metodei de încercări
Zinc (Zn), %	39,7	rămasă	absorbție atomică
Cupru (Cu), %	62,4	88-91	absorbție atomică

Notă: Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.  
Multiplicarea raportului de încercări este admisă cu acordul laboratorului

Concluzie: Proba propusă spre analiză după compoziția chimică nu este aliajul tompac marca JI90.



Șef ILAS:

Tatiana Mitina