

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>526- 21</b> <i>«15» decembrie 2021</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**La încercări s-au prezentat mostrele** *Tifon nesteril medical, 90 cm, 100% bumbac.*

**Solicitant** *«SANFARM-PRIM» SA, mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A*

**Producător** *HBC «Navtex», Federația Rusă*

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *1m<sup>2</sup>*

**Data primirii mostrelor** *14.12.2021*

**Data începerii încercării** *14.12.2021* **Data sfârșitului încercării** *15.12.2021*

**Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-112-21 din** *14.12.2021*

**Tipurile și scopurile încercărilor** *pentru informație*

**DN la produse** *SM SR EN 14079:2010 „Dispozitive medicale neactive. Cerințe de performanță și metode de încercare pentru tifon absorbant de bumbac și tifon absorbant de bumbac și viscoză”*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 ° C*

**Rezultatele încercărilor**

Nr. încerc	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN conform Tender	Valoarea indicilor de facto
1	Determinarea densității, g/m <sup>2</sup> , min	SM SR EN 14079:2010 pct. 4.6	SM SR EN 14079:2010 pct. 5.7	32	35,4
2	Determinarea timpului de scufundare, s, max	SM SR EN 14079:2010 pct. 4.8	SM SR EN 14079:2010 pct. 5.9	10	1,0
3	Numărul de fire pe 10 cm: - pe urzeala - pe bătătură	SM SR EN 14079:2010 pct. 4.5	SM SR EN 14079:2010 5.6	114 114	127 61
3	Determinare rezistenței la rupere, N, min - pe urzeala - pe bătătură	SM SR EN 14079:2010 pct. 4.7	SM SR EN 14079:2010 pct. 5.8 (SM EN ISO 13934-1)	60 50	91,2 50,0
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	De facto	Reglementarea Tehnică pct. 7	De facto	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L1.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Șveț E.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	