

|                                                                                                            |                                                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>358 - 20</b><br>« 22 » iulie 2020 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                            |                                                                 | Ediția: 4        |
|                                                                                                            |                                                                 | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                            |                                                                 | Pag. 1           |



**APROB**

Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

« 22 » iulie 2020

**La încercări s-au prezentat mostrele** Ciorapi semilînă pentru bărbați

**Solicitant** SRL „Jorj-Tex”

**Producător** Turcia

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** 1 per.

**Data primirii mostrelor** 20.07.2020

**Data începerii încercări** 20.07.2020

**Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-81-20 din** 20.07.2020

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru informație

**DN la metode de încercări** SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi.

Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», GOST 4659 – 79 „Ткани и пряжа

чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний”, Reglementare tehnică

„Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22^{\circ}C$

### Rezultatele încercărilor

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                        | Indicativul DN metodelor de încercări                        | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>                     | SM SR EN 12127                                               | 458,2                       |
| 2           | Compoziția fibroasă, % masice:<br>- lînă<br>- fibre sintetice | GOST 4659<br>RT „Stabilirea metodelor...”<br>pct. 3, 4, 7, 8 | 37,1<br>62,9                |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură |
|-------------------|----------------|-----------|
| Inginer - chimist | Stolareenco S. |           |