


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 325 - 21 « 28 » iunie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB
Director «LabTest - Airin» SRL
Sveț I.
« 28 » iunie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Polonice din inox -capacitatea: 0,5l; 0,250l;

№2 - Platou din plastic.

Solicitant SRL „Deniadi”

Producător №1 - BergHOFF, Belgia; №2 -Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1- 2 buc.; №2 - 1 buc.

Data primirii mostrelor 23.06.2021

Data începerii încercării 23.06.2021

Data sfârșitului încercării 24.06.2021

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-54-21 din 23.06.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 27002 – 86 „Посуда из коррозионностойкой стали. ОТУ”,

SM GOST R 50962 : 2005 «Veselă și articole din materiale plastice de uz casnic. Condiții tehnice generale»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența la coroziune; 1 % sol NaCl, 6 ore, 60 °C	GOST 27002-86 pct.5.17	Pe suprafață nu sunt urme de coroziune. Suportă încercarea
2.1	Rezistența la apă fierbinte (70 ± 5) °C, 10 min	SM GOS 50962:2005pct.5.5	Produsul își păstrează aspectul exterior și culoarea, nu se deformează și nu crapă Suportă încercarea
2.2	Grosimea, mm	-	2,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lî.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Sveț E.	