

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. de înregistrare B 001121

Data emiterii: 20.02.2024



Organismul de Certificare Produse „CONTROLCONSTRUCT”

MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170

tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60, e-mail: controlconstruct@mail.ru

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016 privind Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

• Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1:2010

- identificarea și utilizarea produselor pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul certificat;
- parametrii produselor pentru construcții (*nivelul de performanță ale produselor pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr. 2 la prezentul Certificat

Domeniul de utilizare: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic

Produse de:

S.R.L. „GENESIS INTERNATIONAL”

MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 84/6

Locația de producere, FBA or. Orhei, str. Valeriu Cupcea

tel. 0(22) 29 00 50, fax: 0(22) 29 00 50, e-mail drumuri.gi@gmail.com

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele specificate în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010
(EN 13108-1)

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicabile și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la **20.02.2024** și rămâne valabil până la data de **19.02.2029**, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică, incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare produse



Conducătorul organismului
de certificare

N. Macar

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale

Seria B 001121

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de certificare „Controlconstruct”

ANEXA nr. 1
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. B 001121

MIXTURI ASFALTICE, conform SM SR EN 13108-1:2010

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare
BA 16 rul 50/70	BA 16 rul 50/70	Mixtură bituminoasă (beton asfaltic) cu agregate artificiale din zgură de furnal cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70	Strat de rulare (uzură)
BAD 22,4 leg 50/70	BAD 22,4 leg 50/70	Mixtură bituminoasă (beton asfaltic deschis) cu agregate artificiale din zgură de furnal cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 50/70	Strat de legătură



Conducător OC

Macar N.

(semnătura)

ANEXA nr. 2
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. B 001121

Caracteristici	Performanțe pentru mixturi asfaltice	
	BA 16 rul 50/70	BAD 22,4 leg 50/70
Natura agregatelor	Agregate de zgură	
Tip bitum	D 50/70	D 50/70
Temperatura mixturii	140 - 180	140 - 180
Compoziție granulometrică (Treceri pe site) %		
31,5 mm	-	100
22,4 mm	100	90-100
16 mm	90-100	73-90
2 mm	10-50	28-45
0,063 mm	0-12	0-11
Conținutul de liant solubil (bitum în mixtură) TI min (%)	TImin 5,6	TImin 4,20
Volumul de goluri (V) %	1,8	NDP
Stabilitatea (S) la 60°C (Epruvete Marshall)	20,7	12,0
Indicele (I) la 60°C (Epruvete Marshall)	3,7	3,3
Raport S/I	5,7	3,2
Densitate aparentă (Epruvete Marshall) (Mg/m ³)	2,736	2,866
Densitate maximă- metoda hidraulică (Mg/m ³)	2,786	-
Absorbția de apă (Epruvete Marshall)	3,2	3,9
Viteza de deformare la ornieaj <i>WTS AIR</i>	0,595	NPD
Adâncimea proporțională a făgașului <i>PRD AIR (%)</i>	18,4	NPD
Adâncimea făgașului <i>RD AIR (mm)</i>	9,81	NPD
Volumul de goluri umplut cu bitum, (VFB) (%)	89	NPD
Volumul de goluri din scheletul mineral, (VMA) %	17,1	NPD
Volumul de goluri cu presa giratorie la 10 rotații (%)	13,3	12,7
Modul de rigiditate la 20°C (Mpa)	6142	5851
Deformație la 50°C, 10000 cicluri	12273	8928
Viteza de deformare 50°C, f_c	0,688	0,271
Rezistența la oboseală nr.minim de cicluri pînă la fisurare la 20°C	NPD	42874
Rezistența la abraziune - AbrA	NPD	NPD
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrînire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (dură caz)	<i>Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate</i>	<i>Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate</i>

