

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **227 - 19**
« 05 » iunie 2019

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1/2



APROB

Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2019

La încercări s-au prezentat mostrele №1 – Cotton Canavas (natural); №2 – Twill Poliester (gri);
№3 – Velvet Bumbac (Cadife efect Blackout roșu închis); №4 – Blackout (negru);
№5 – Golden durix Satin (aurie)

Solicitant SRL „Ozer - Group”, mun. Chișinău, str. Tighina 65

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 buc.

Data primirii mostrelor 29.05.2019

Data începerii încercării 30.05.2019

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-27-19 din 29.05.2019

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 23432 - 89 „Полотна декоративные. ОТУ”, GOST 22017 - 92 „Полотно гардинное. ОТУ”, GOST 23627 - 89 „Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,
GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$



Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 13 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 227 - 19 « 05 » iunie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor: №1 – Cotton Canavas (natural); №2 – Twill Poliester (gri);
№3 – Velvet Bumbac (Cadife efect Blackout roșu închis);

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Compoziția fibroasă, % masice: - PES - bumbac	De facto	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	61,3 38,7
1.2	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	253,8
1.3	Rezistența vopsirii, baluri, min. la acțiunea:	GOST 23432 pct. 1.2.8 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 4	4 4
2.1	Compoziția fibroasă, % masice: - PES	De facto	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	100
2.2	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	221,4
2.3	Rezistența vopsirii, baluri, min. la acțiunea:	GOST 23432 pct. 1.2.8 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 4	4 4
3.1	Compoziția fibroasă, % masice: - PES	De facto	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	100
3.2	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	347,4
3.3	Rezistența vopsirii, baluri, min. la acțiunea:	GOST 23432 pct. 1.2.8 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 4	4 4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 227 - 19 « 05 » iunie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor №4 – Blackout (negru); №5 – Golden durix Satin (aurie)

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
4.1	Compoziția fibroasă, % masice: - PES	De facto	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	100
4.2	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	260,7
4.3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 23432 pct. 1.2.8 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe 		GOST 9733.4	4 4	4 4
5.1	Compoziția fibroasă, % masice: - PES	De facto	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	100
5.2	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	63,9
5.3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 22017 pct. 1.2.6 GOST 23627 pct. 1.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe 		GOST 9733.4	5 4	5 5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	




Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 227 - 19 « 05 » iunie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor: №1 – Cotton Canavas (natural); №2 – Twill Poliester (gri);

№3 – Velvet Bumbac (Cadife efect Blackout roșu închis);

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Compoziția fibroasă, % masice: - PES - bumbac	De facto	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	61,3 38,7
1.2	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	253,8
1.3	Rezistența vopsirii, baluri, min. la acțiunea:	GOST 23432 pct. 1.2.8 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 4	4 4
2.1	Compoziția fibroasă, % masice: - PES	De facto	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	100
2.2	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	221,4
2.3	Rezistența vopsirii, baluri, min. la acțiunea:	GOST 23432 pct. 1.2.8 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 4	4 4
3.1	Compoziția fibroasă, % masice: - PES	De facto	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	100
3.2	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	347,4
3.3	Rezistența vopsirii, baluri, min. la acțiunea:	GOST 23432 pct. 1.2.8 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 4	4 4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	