

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>331-20</b> «09» iulie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele №1-Tesatura albită; №2-Tesatura albă; №3-Tesatura beazi.

Solicitant „Anghel-Lux” S.R.L., mun. Chișinău, bd. Traian 11 ap. 100

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări cîte 1 buc.

Data primirii mostrelor 07.07.2020

Data începerii încercării 07.07.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul SRL „Anghel-Lux”

și prezentate pe baza cererii Nr. K-76-20 din 07.07.2020

DN la metode de încercări SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”

(Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

### Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127	De facto	118,3
1.2	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
2.1	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127	De facto	105,9
2.2	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac - PES	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	29,1 70,9
3.1	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127	De facto	120,2
3.2	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac - PES	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	49,5 50,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	