



Manufacturer:	PSC "ArceformMital Krayvi Rib"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"
Destination country:	The Republic of Moldova
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str. Kishinev MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480

Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КР"
Страна назначения:	ООО "МЕТАЛКА-ЗВЕЗДА" Республика Молдова
Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛКА-ЗВЕЗДА" Республика Молдова МЛ-208 г. Кишинев, ул. Л. Асаян, 62-22, ОКПО 38730480

[illegible]

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																			
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.2	0.55	0.06	0.019	0.012	0.059	0.052	0.046	0.005	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	0.02	-	0.32
2.	0.2	0.488	0.054	0.023	0.011	0.023	0.02	0.045	0.0053	0.005	0.005	0.0004	0.006	0.005	0.01	-	-	-	0.3

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

№	Испытательная жесткость H/mm ² (N/mm ²)	Временное сопротивление H/mm ² (N/mm ²)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке maximum force Percentage total elongation at	Отношение Ratio
1.	382/382/385	494/490/484	36,4/36,8/35,0	OK/OK/OK		1,29/1,28/1,26
2.	363/369/363	471/471/471	36,0/34,8/36,2	OK/OK/OK		1,30/1,28/1,30

Mechanical properties/Mеханические свойства

Radiation parameters (Bq/Kg/Pa) Радиационные параметры (Бк/кг)	Ra	Th	K	A(sum)	Material EDR (μSv/hr)/MЭД материала (мкЗв/ч)
	<50	<50	<300	<141	
					<0.08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяю, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту. Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

Внимание: не допускайте использования обоярок для застопориваки ГРЗА при перепусковых работах. Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Marking

Торцевые стороны пачек окрашены краской.

Примечание

Signatures:

Лист 1


Вхідний контроль

19.05.2021 В

Лист 1

Sheets

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8002290969
EN 10204-3.1



Description of goods/Наименование товара		Прокат арматурный гладкого профиля для железобетонных конструкций / Plain steel bars for concrete-steel		Класс А240С		№ п/п	
Standards/НТД	ДСТУ 3760:2019	ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)	№ п/п	№ партии	Марка	Тол-на/д-р, мм	Вид покр. по длине/длина, мм
			Ед. Изм.	Ко-л-во	Масса нетто, кг	29915	7
			пачки/bundles	12000	135	12	1
			29915	231785	23915.00		7

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																			
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.2	0.51	0.055	0.015	0.021	0.02	0.02	0.015	0.0051	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.01	-	0.02	-	0.29

[illegible]

Mechanical properties/Механические свойства				
№	Предель текучести Yield Strength H/M2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength H/M2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend ок/ок/ок
1.	323/318/327	429/425/433	40,0/39,2/40,3	ок/ок/ок
	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force	Отношение Ratio	1,33/1,33/1,32	

Mechanical properties/Механические свойства	Изгиб
---	-------

Radiation parameters (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)		Material EDR ($\mu\text{Sv/hr}$)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)
<50	<50	<300	<141
Class of application/Класс применения		<0.08	

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту. Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract. Вниманию: не допускать использования оговорок для застопоривки груза при перемещении, погрузках. Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.	Топцевые стороны пачек окрашены краской. Top surfaces of packages are painted.
--	---

Маркировка
Marking

Примечание
Note

Торцевые стороны пачек окрашены краской.

Внимание: не допускайте использования ремней для закрепления груза. Использование ремней для крепления груза к грузу во время транспортировки не допускается.

ТОПКИМ УДОСТОВЕРЯЕМ: THE INFORMATION CONTAINED HEREIN HAS BEEN TESTED AND COMPILIES WITH THE TERMS OF THE ORDER. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPILIES WITH THE TERMS OF THE ORDER. Мы hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.

Вывод: что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.

ВХОДНИЙ КОНТРОЛЬ

19.05.2021
Junct Sheet

Sheets