

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>209 - 21</b> « 27 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**APROB**  
Director «LabTest - Airin» SRL  
Șveț I.  
2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură jacard, din 100% bumbac*

Solicitant „Basatex” SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *26.04.2021*

Data începerii încercării *27.04.2021*

Data sfârșitului încercării *27.04.2021*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-37-21* din *26.04.2021*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

### Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	100
2	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127:2013	267,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L1.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolareenco S.</i>	<i>Stolareenco S.</i>
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	<i>Moșnoi T.</i>