



Consignor/Manufacturer:

"TEAM-METIZ" LLC

office 41, building 60

Poshtovyi str., Kryvyi Rih

Dniprovskyy region

Ukraine, 50000

Phone/fax: (056) 404-12-10

(056) 404-12-69

The country of origin of the galvanised wire, as well as the iron and steel used for its production: Ukraine

Країна походження оцинкованого термічно необробленого дроту, а також заліза та сталі, що використовуються для цього виробництва: Україна

Вантажоодержувач/Consignee: ТОВ «Металіка-Зуєв»

Адреса/Address: ТОВ «Металіка-Зуєв», Молдова, MD-2028, Кишинів, вул. Г.Асаки, 62-22

Найменування продукції <i>Name of product</i>	Стандарт/інша нормативно-технічна документація <i>Standard/other regulatory and technical documentation</i>	Рід упакування <i>Type of package</i>
Дріт сталевий низьковуглецевий загально-цивільного призначення, термічно не оброблений, з цинковим покриттям (гарячеоцинкований) Low-carbon non heat-treated zinc-coated steel wire <i>(hot dip galvanized) for civil general application.</i>	ДСТУ EN 10244-1:2006 (EN 10244-1:2001, IDT) ДСТУ EN 10244-2:2006 (EN 10244-1:2001, IDT)	Сендвіч 500 - 800 кг (+/- 50) об'язані 6 сталевими стрічками. <i>Sandwich 500 - 800 kg (+/- 50) tied up with 6 steel tapes.</i>

Показники якості продукції/*Quality Characteristics of product*

№	Назва продукції Name of product	Марка сталі Steel grade	Діаметр, мм Diameter, mm		Показники якості продукції Quality characteristics of product				Кількість вантажних місць, Quantity of coils	Вага нетто, т Net weight, ton	
			номінальний nominal	фактичний factual	Розривне зусилля, Н Breaking strength, N	Тимчасовий опір розриву Н/мм² Tensile strength, N/mm²	Кількість перетонів Quantity of bends	Маса цинкового покриття, г/м² Mass of Zn coating, g/m²			
1	Дпрт ОЦ ТН 1,8	SAE 1006	1,80	1,79	-----	855	6	45	5	2,519	
2	Дпрт ОЦ ТН 2,0		2,00	1,97-1,98		819-840	5-6	42-54	11	5,216	
3	Дпрт ОЦ ТН 2,2		2,20	2,19		760-776	8	41-61	9	4,063	
4	Дпрт ОЦ ТН 2,5		2,50	2,48		737-757	7	43-48	7	3,676	
5	Дпрт ОЦ ТН 3,0		3,00	2,96		706-740	6	50-53	10	6,840	
Разом/Total										42	22,314

Цім засвідчується, што якість дроту, яка зазначена в цій декларації, відповідає вимогам стандарту та вимогам замовника
It is hereby certified that wire's quality mentioned in this declaration is in conformity with the standard and customer requirements.

Продукція виготовлена зі сталі, хімічний склад якої наведено у таблиці.

Product had been made of steel with the following chemical composition.

Марка сталі Steel grade	Хімічний склад, %/Chemical composition, %																	
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	V	W	N	As	Mo	Nb	B	Co
SAE 1006	0,058	0,364	0,082	0,012	0,012	0,036	0,018	0,033	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003	-	-	0,001	0,0001	0,002
	0,054	0,360	0,096	0,011	0,016	0,048	0,022	0,037	<0,005	0,002	-	0,001	0,004	0,001	0,004	-	0,0001	0,002
	0,037	0,402	0,063	0,014	0,024	0,058	0,024	0,030	<0,005	0,001	0,001	0,001	0,003	0,001	0,001	-	0,0001	0,002
	0,063	0,337	0,086	0,005	0,011	0,040	0,020	0,040	<0,005	0,002	-	0,002	0,003	0,001	0,001	-	0,0001	0,002
	0,048	0,342	0,099	0,011	0,012	0,042	0,035	0,052	<0,005	0,002	-	0,002	0,003	0,001	0,003	-	0,0001	0,003
	0,064	0,409	0,080	0,016	0,013	0,049	0,013	0,018	<0,005	0,002	-	0,001	0,003	0,001	0,001	-	-	0,001

Виробник сировини:

Сертифікат № Certificate №	Плавка Heat	Партія Lot	Виробник Manufacturer
0080312427	262620, 252423	064778, 064775	АМКР
0080312452	252430, 252839, 252841	064725, 064288, 064287	
0080315420	250298	06494	

Продукція виготовлена зі сталі з наступними радіаційними параметрами. Продукція є безпечною та не є радіоактивною.

Product is manufactured of steel with the radiation parameters, which are listed below. Product is safe and not radioactive.

Радіаційні параметри/Radiation parameters				Мощность эквивалентной дозы гамма излучения (мкЗв / ч) Equivalent dose of gamma radiation (mSv/h)
Ra	Th	K	A (sum)	
< 50	< 50	< 300	< 141	< 0,08

Відповідальна особа
Responsible person



Інженер з якості
Quality Engineer