


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 83 - 23 <u>« 23 » februarie 2023</u>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricotat pentru tricouri*

Solicitant „POWER EMBROIDERY” SRL, mun. Orhei, str. Tamara Ciobanu, 14

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 m²

Data primirii mostrelor 22.02.2023

Data începerii încercării 22.02.2023

Data sfârșitului încercării 23.02.2023

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-17-23 din 22.02.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor t = 18 - 22 °C

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	100
2	Densitatea superficială, g/m ² :	SM SR EN 12127:2013	187,0
3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	Grupa vopsirii-durabilă GOST 9733.0-83	
	• <u>spălării 1</u>	GOST 9733.4-83	4
	- schimbarea culorii inițiale		4
	- vopsirea țesăturii albe de bbc		4
	• <u>“transpirației”</u>	GOST 9733.6-83	4
	- schimbarea culorii inițiale	Metodă II	4
	- vopsirea țesăturii albe de bbc		4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>Stolearenco S.</i>