

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124  
email: [labtestairin@mail.ru](mailto:labtestairin@mail.ru)  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **247 - 24C**  
« 30 » mai 2024

Cod: ПИ 7.8 - 1  
Ediția: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 1/2



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2024

**La încercări s-au prezentat mostrele** Articole de acoperit capul: chipiuri lactice din țesătură  
vopsită (culoarea neagră), 50% bumbac, 50% PA, impermeabilă, marca «CHEVRON»

Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000454

**Solicitant** „ZILANT” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

**Producător** Suzhou Texcom Fabrics Co., Ltd, China

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** 1 un.

**Data primirii mostrelor** 24.05.2024

**Data începerii încercărilor** 25.05.2024

**Data sfârșitul încercărilor** 30.05.2024

**Mostrele prelevate** de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate  
pe baza raportului Nr. 9484-24 din 17.05.2024 și programului Nr. 9484-24 din 17.05.2024

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificarea

**DN la produse** GOST 21790-2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. ОТУ”,  
RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea  
produselor textile”

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

|                                                                                                                   |                                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: labtestairin@mail.ru<br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>247 - 24C</b><br>« 30 » mai 2024 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                   |                                                                | Ediția: 3        |
|                                                                                                                   |                                                                | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                   |                                                                | Pag. 2/2         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor**     *Articole de acoperit capul: chipiuri tactice din țesătură*

*vopsită (culoarea neagră), 50% bumbac, 50% PA, impermeabilă, marca „CHEVRON”*


*Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000454*

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                   | Indicativul DN la produsele încercate                                | Indicativul DN metodelor de încercări                                    | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1           | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                           | GOST 21790-2005<br>pct. 4.2.3 Tab. 1                                 | Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83                                 |                            |                             |
|             | • <u>spălării 1</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii conexe      |                                                                      | GOST 9733.4-83                                                           | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>apei distilate</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii conexe  |                                                                      | GOST 9733.5-83                                                           | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>“transpirației”</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii conexe |                                                                      | GOST 9733.6-83                                                           | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii conexe                                  |                                                                      | GOST 9733.27-83                                                          | 3                          | 4                           |
| 2           | Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:                                              | GOST 21790-2005<br>pct.4.2.13 Tab. 6 ind. 4                          | GOST 25617-83<br>pct. 17                                                 | 1000                       | 6                           |
| 3           | Compoziția fibroasă, % masice:<br>- bumbac<br>- PA                                       | RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea...” art. 20 | RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ..” pct. 4, 7 | ± 3% din marcarea          | 52,7<br>47,3                |
| 4           | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>                                                | De facto                                                             | SM SR EN 12127:2013                                                      | De facto                   | 228,1                       |
| 5*          | Impermeabilitate de apă, mm col. de apă.                                                 | De facto                                                             | GOST 3816-81 pct. 6                                                      | De facto                   | 10                          |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură                                                                             |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inginer - chimist | Stolearenco S. |  |
| Inginer           | Șveț E.        |  |

\* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare.