


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 241 - 25C «30» octombrie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1
---	--	--



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

« 30 » octombrie 2025

La încercări s-au prezentat mostrele №1 - Ciorapi pentru bărbați; №2 - Țesătura albă;

№3 - Material tricotat de culoare albă; №4 - Material tricotat cu desen imprimat

Solicitant „ANGHEL-LUX” SRL, mun. Chișinău, s. Băcioi, str. Ștefan cel Mare 67

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1 - 1 per., №2, 3, 4 - câte 0,2 m²

Data primirii mostrelor 29.10.2025

Data începerii încercării 29.10.2025

Data sfârșitului încercării 30.10.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-70-25 din 29.10.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - acril - PES - bumbac - elastan	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct. 7, 8	36,7 31,9 30,2 1,2
2.1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7	100
2.2	Densitatea superficială, g/m ² min	SM SR EN 12127:2013	146,5
2.3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² *s, min	GOST 12088-77	411
2.4	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %,max: -pe urzeala -pe batatura	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-4,3 -1,5
2.5	Sarcina de rupere mostrei 50 x 200mm, N, min pe urzeala- pe batatura-	SM EN ISO 13934-1:2016	399 362
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - Bumbac	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct. 7	100
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct. 7	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	