



**Мастика бітумно-гумова AUTOGUM
ТМ «Автотрейд»
Паспорт якості №221/3 від «11» грудня 2024р.**

ДСТУ Б В.2.7-108-2001
Партія: 221/3
Маса нетто, кг: 576

Дата виготовлення: 11.12.2024
Вид і тип тари : метал банка: 2,4кг
Кількість місць: 240

Показники якості

№ з/п	Найменування показника	Норма	Фактично
1	Зовнішній вигляд	Однорідна маса чорного кольору	Відповідає
2	Міцність зчеплення мастики з основою, МПа, не менше: - із бетону - зі сталі	0,1	0,1
3	Міцність зчеплення між шарами, МПа, не менше	0,1	0,1
4	Міцність на зсув клейового з'єднання, Кн/м, не менше	0,1	0,1
5	Водонепроникність при тиску не менше 0,001МПа протягом не менше 72 год	На поверхні зразка не повинно бути ознак води	Витримує
	Водонепроникність при тиску не менше 0,03МПа протягом не менше 10 хв		Витримує
6	Паропроникність, $1 \cdot 10^{-12}$ кг/(м-с-Па)	0,03-0,3	0,09
7	Теплостійкість протягом 5 год, °С	Понад 90 до 100 включно	98
8	Температура розм'якшення, °С	76-85	85
9	Гнучкість на брусі з заокругленням радіусом $(5,0 \pm 0,2)$ мм за температури, °С, не вище мінус 5	Не повинно бути тріщин на поверхні зразка	Не має
10	Умовна міцність при розриві, МПа, не менше	0,5	0,6
	Відносне подовження при розриві, %, не менше	100	108
11	Водопоглинання протягом 24 год, %, за масою не більше	1	0,8

Виготовлено: ПП НВФ «ІМЕКС ХІМГРУПП»

Адреса: вул.Волкова, 36, м.Черкаси, Україна, 18005

Виробник не несе відповідальності за наслідки, що були викликані порушенням умов зберігання та транспортування з моменту відвантаження покупцю.

Гарантійний термін придатності: 24 місяці

Висновок: продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001

Лаборант хімічного аналізу: Ваніна В.В.

