



ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»
г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

Сертификат качества

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ИЗВЕСТНЯКОМ СЕМ II/B-LL 32,5 R EN197-1
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ИЗВЕСТНЯКОМ ЦЕМ II/ В -И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ИЗВЕСТНЯКОМ ЦЕМ II/Б-В- 400Р ДСТУ Б В.2.7-46:2010



Сертификат соответствия ОСпр-018 11 А 1445-19

ОСпр-018

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57.56104

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕМЕНТА

Показатели качества	НД на методы испытаний	Ед. изм.	Значение показателя
Массовая доля известняка	SM GOST 51795:2006	%	29,5
Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO ₃)	ГОСТ 5382-91 EN 196-2	%	2,25
Тонкость помола: остаток на сите – 008	ГОСТ 30744 EN 196-6	%	≤ 1,0
Сроки схватывания: начало конец	ГОСТ 30744 EN 196-3	мин	165 210
Равномерность изменения объема	ГОСТ 30744 EN 196-3	мм	1
Нормальная густота цементного теста	ГОСТ 30744 EN 196-3	%	27,6
Предел прочности при сжатии через 2 суток	ГОСТ 30744 EN 196-1	МПа	18,0
Предел прочности при сжатии через 28 суток	ГОСТ 30744 EN 196-1	МПа	42,4
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	ГОСТ 30108	Бк/кг	54,5 ± 8,9

2. МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА

C ₃ S	C ₂ S	C ₃ A	C ₄ AF	C ₃ S+C ₂ S	CaO/SiO ₂
65,3	10,9	7,1	11,4	76,2	3,18

Начальник лаборатории



С.Д. Беспалько