

Contract/Контракт № 3Q-2023
 Date/гг 02.03.2023
 Specification/Спецификация 254
 Order/Отпуск 5000728111



Car/Вагон АНЗ69201/АН5784
 Car customs/Повагонный заказ XP
 Outgoing delivery/Исходящая поставка 7002881425
 Export licence/Разрешение на вывоз 8002847641
 Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE No 8002847641

EN 10204-3.1



Standard: ISO 9001:2015

Manufacturer: PJSC ArcelorMittal Kryvyi Rih	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Manufact.address: Ordzhonikidze 1 50095 Ukraine, Kryvyi Rih	Адрес производит.: ул. Орджоникидзе, 1 50095 Украина, г. Кривой Рог
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель: ООО "МЕТАЛІКА-ЗУЕВ"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: S.R.L. METALICA-ZUEV 62-22, G. Asaki str., Kishineu, M.D-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель: ООО МЕТАЛІКА-ЗУЕВ Республика Молдова М.Д-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА. УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ / HOT-ROLLED STEEL BAR OF CARBON STEEL OF ORDINARY QUALITY. EQUAL ANGLE Вид поставки по длине/Shipment by length: М/ДЛ	Standards/НТД ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005 ДСТУ 2651:2005 / ГОСТ 380-2005 ДСТУ 2251:2018 ДСТУ 9129:2021
---	---

No	Subheading level of a ladle of melting	Subheading level of a hot rolling	Heat No	Batch	Grade	THKNS/diam,mm	Length,mm	Unit	Quantity	Net weight, kg
1	720711	721621	250761	23270	СТЗПС	50X50X5	6000	пачки/bundles	1	2550
2	720711	721621	250786	23278	СТЗПС	50X50X5	6000	пачки/bundles	1	2350
3	720711	721621	250771	23282	СТЗПС	50X50X5	6000	пачки/bundles	2	5180
									4	10080

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																				
No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Se	
1.	0.2	0.56	0.07	0.029	0.011	0.021	0.033	0.038	0.006	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	-	-	-	
2.	0.22	0.496	0.054	0.027	0.015	0.035	0.017	0.028	0.005	0.005	0.005	0.0004	0.002	0.005	0.01	-	-	-	-	
3.	0.19	0.51	0.058	0.017	0.01	0.026	0.02	0.034	0.005	0.005	0.005	0.0004	0.003	0.005	0.01	-	-	-	-	

Mechanical properties/Механические свойства			
No	Предел текучести Yield Strength, Re МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength, Rm МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Удлинение Elongation %
1.	288	394	38,2
2.	327	429	36,3
3.	277	377	36,7

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (µSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	<0,08	

Class of application/Класс применения - I

Производитель ковша плавки и горячей прокатки: ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», Украина / Manufacturer of a ladle of melting and a hot rolling: PJSC ArcelorMittal Kryvyi Rih, Ukraine

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
 Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
 Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking

Примечание Note

Точность прокатки-В. Группа качества поверхности - IГП.

Підприємство - СТІЛ ПРАЙС -
 Технічний відділ
 ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ
 ТЗК-1

09.07.2025 Лист 1 / Sheet 1