

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 200- 24 «10» aprilie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Bocanci cu carâmbi înalți, model de primăvară/toamnă, confecționate din piele naturală „box” neted culoare neagră, talpă exterioară-monolit turnată din cauciuc termoplastic, pentru bărbați/femei, model 35198, mărime 42. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000425.*

Solicitant SRL „Zilant”, MD-2068, bd. Moscova, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,5 per.

Data primirii mostrelor 09.04.2024

Data începerii încercării 09.04.2024

Data sfârșitului încercării 10.04.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-39-24 din 08.04.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminte, N	GOST 9718-88	st-125
2	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,6
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă		st-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-120
4	Rezistența de fixare tălpilor prin metoda chimică (lipire), N/cm	GOST 9292-82	st-74
5*	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, (piele „box”)	GOST 938.11-96	1,5
	Alungire la sforțare 10 MPa, % (piele „box”)		40

Denumirea	Materia primă	Grosimea, mm
Căpută și ștaif	piele „box”	2,5/1,9
Carâmbi	piele „box” (înălțimea 21,5 cm)	2,1
Branț	Material nețesut	1,5
Talpa (cu protector)	Cauciuc durabil	10

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare