



AMBALAJ	200 g	500 g
CANTITATE ÎN CUTIE	48	32

SUPRA-T

ADEZIV PENTRU TOATE
TIPURILE DE TAPETE



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL (TAPETE UȘOARE) 200G	30-35 M ²
CONSUM NORMAL (TAPETE GRELE/VINIL) 200G	25-30 M ²
PH	≈10,0
TIMP DE USCARE	20-24 ORE

COMPOZIȚIE

Praf dispersiv din polimeri macromoleculari naturali și sintetici.

AVANTAJE

- Previne formarea mucegaiului;
- Nu formează cocoloașe;
- Nu lasă pete;
- Se aplică ușor.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Destinat pentru lipirea tapetelor din vinil, flizelin și a altor tipuri de tapete grele și ușoare, pe suprafețe tencuite, din beton sau lemn, pe plăci de gips-carton, precum și pentru amorsarea prealabilă a suprafeței de lucru. Pentru lucrări la interior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie suficient de stabilă, uniformă, uscată, curățată de tapetele vechi, de vopsea și de var. Fisurile, cojirile și neregularitățile urmează a fi gletuite cu MEȘTERUL MANOLE. Suprafețele puternic absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON EXTRA.

PREPARAREA MATERIALULUI

Conținutul cutiei se presară într-un vas cu apă curată la temperatura camerei, amestecând continuu. După 10 minute, se mai amestecă o dată, până la dizolvarea totală. Adezivul este gata pentru aplicare.

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică pe fâșiile de tapet cu peria, într-un strat uniform. După îmbibarea adezivului, fâșiile de tapet se lipesc în apropiere imediată una de alta. Tapetele aplicate se netezesc uniform cu ajutorul unei perii de sus în jos, pe centru, apoi spre margini, înlăturând bulele de aer. Surplusul de adeziv se înlătură atent cu ajutorul unui șervețel umed și curat.

ATENȚIE!

Tapetele se lipesc și se usucă, având geamurile bine închise și în lipsa curenților de aer.

CONSUM NORMAL

Consumul de adeziv, în funcție de tipul tapetelor:

Tipul lucrărilor	Cantitatea de apă necesară pentru 200g de adeziv, l	Suprafața destinată pentru lipire, m ²	Cantitatea de ruloari, buc
Amorsarea prealabilă a pereților	8,0	60-70	-
Lipirea tapetelor ușoare	5,5	30-35	6-7
Lipirea tapetelor grele și a tapetelor din vinil	4,5	25-30	5-6

USCARE

Timp de uscare — 20-24 ore, la temperaturi cuprinse între +18°C +25°C.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Cutii de 0.2 kg, 0.5 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 16.03.2018



SUPRA-T

КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБОЕВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА (ЛЕГКИЕ ОБОЕ) 200Г	30-35 М ²
НОРМА РАСХОДА (ВИНИЛОВЫЕ/ТЯЖЕЛЫЕ ОБОИ) 200Г	25-30 М ²
РН	≈10,0
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	20-24 ЧАСА

УПАКОВКЕ	200 г	500 г
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ	48	32

СОСТАВ

Дисперсионный порошок, высокомолекулярного природного и синтетического полимеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает образование плесени;
- Не образует комков;
- Не оставляет пятен;
- Легко наносится.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для наклеивания флизелиновых, виниловых и других тяжелых и легких обоев на бетонные, оштукатуренные, деревянные поверхности, гипсокартонный лист, а также для предварительного грунтования оклеиваемой поверхности. Для внутренних работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть прочной, ровной, сухой и чистой. Основание очистить от старых обоев, краски и побелки. Трещины, раковины и неровности зашпатлевать шпатлевкой MEȘTERUL MANOLE. Сильно впитывающие влагу основания обработать грунтовкой SUPRATON EXTRA.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

При постоянном перемешивании высыпать содержимое пачки в емкость с чистой водой комнатной температуры. Дать постоять 10 минут, затем еще раз хорошо размешать до полного растворения. Клей готов к применению.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей наносится с помощью кисти, равномерным слоем на полосы обоев. После впитывания клея обои приклеить встык. Равномерно прижимая, разгладить нанесенную полосу обоев щеткой сверху вниз, по середине и затем от середины в стороны, выгоняя пузырьки воздуха. Излишки клея осторожно удалить влажной и чистой салфеткой.

ВНИМАНИЕ!

Наклеивание и высушивание обоев производить при закрытых окнах и отсутствии сквозняков. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

Расход клея, в зависимости от вида обоев, определяется по таблице:

Вид работ	Количество воды на 200г клея, л	Оклеиваемая площадь, м ²	Количество рулонов, шт.
Предварительная грунтовка стен	8,0	60-70	-
Наклеивание легких обоев	5,5	30-35	6-7
Наклеивание тяжелых и виниловых обоев	4,5	25-30	5-6

ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания – 20-24 часа, при температуре от +18°C до +25°C.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

УПАКОВКА

Коробка 0.2 кг, 0.5 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительно только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 16.03.2018