

ООО "Завод Технофлекс"
390042, Россия, г.Рязань, Прижелезнодорожная 5
Тел: (4912) 911-292
Факс:(4912) 911-288



Zavod Technoflex Ltd.
Prizhelesnodorozhnaya 5, 390042, Ryazan, Russia
Tel: +7 (4912) 911-292
Fax: +7 (4912) 911-288

Per.№ 28Q19528
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО ISO 9001:2015
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

Наименование материала: **Бикроэласт К ТКП**

Material: **Vikroelast K ТКР**

СТО 72746455 - 3.1.13 - 2015

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ ПАРТИИ ПРОДУКЦИИ

№ 5 788	Дата Date 30.06 - 01.07.21	Смена Shift 4	Кол-во ,м2 sqm 6 000
----------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Основа Reinforcement:

Стеклоткань
Glass-fiber fabrik

Защитный слой Protective layer:

Верх Top: Сланец серый Grey slate
Низ Bottom: Пленка Film

Показатель Characteristic	Норма Normal	Факт Fact
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее, г/м2	1 500	1 500
Видимые дефекты	отсутствие	отсутствуют
Гибкость при пониженных температурах на бруске радиусом R=15 мм, не выше °С	-10	-10
Длина, м	10±1%	10
Максимальная сила растяжения, вдоль, Н/50мм	1 000 ± 200	800
Максимальная сила растяжения, поперек, Н/50мм	1 000 ± 200	800
Масса на единицу площади, кг/м2	4,0±5%	3,87
Потеря гранул/чешуек посыпки, %	15±15	9
Прямолинейность, не выше, мм	20	6
Теплостойкость, не ниже, °С	85	85
Ширина, мм	1000±3%	1 001
Удлинение при максимальной силе растяжения, вдоль, %	10 ± 8	6
Удлинение при максимальной силе растяжения, поперек, %	10 ± 8	5
Гибкость при пониженных температурах на бруске радиусом R=25 мм	-10	-10
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1	0,8
Температура хрупкости, не выше, °С	-15	-25
Группа горючести.	Г4	Г4
Группа воспламеняемости.	В3	В3
Группа распространения пламени	РП4	РП4
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	выд	выдерж.
Изменение линейных размеров, не выше, %	1	0,2

Закключение:

Соответствует СТО 72746455 - 3.1.13 - 2015

ОТК

