



|                                                                                                            |                                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>301 - 20 C</b><br>« 23 » iunie 2020 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                            |                                                                   | Ediția: 4        |
|                                                                                                            |                                                                   | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                            |                                                                   | Pag. 2/2         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Fes tricotat dintr-un singur reper, dublu strat, din fire vopsite,*  
*50% lână, 50% PAN, culoarea neagră, măr. 58-59. Exemplar unic cu sigiliu Nr. ICC 000198*

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                        | Indicativul DN la produsele încercate                    | Indicativul DN metodelor de încercări                | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1           | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                                | GOST 28554<br>pct. 1.1.5<br>GOST 2351<br>pct. 1.3 Tab. 4 | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0                 |                            |                             |
|             | • <u>spălării 1</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe de bbc      |                                                          | GOST 9733.4                                          | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>„transpirației”</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe de bbc |                                                          | GOST 9733.6<br>Metodă II                             | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii albe de bbc                                  |                                                          | GOST 9733.27                                         | 3                          | 3                           |
| 2           | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):<br>- lână<br>- PAN               | RT „Denumirea, marcarea...” art. 20                      | GOST 4659<br>RT „Stabilirea metodelor ...”<br>pct. 8 | ± 3% din marcarea          | 47,2<br>52,8                |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume         | Semnătură                                                                             |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inginer - chimist | <i>Stolearenco S.</i> |  |
| Tehnic - laborant | <i>Moșnoi T.</i>      |  |