

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>195 - 21C</b> « 27 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** Pătură țesută din fire vopsite (70% lână, 20% PAN, 10% PES)


„Армійська», dimensiuni 130x205cm, marca comercială „ЯРОСЛАВ»

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 9382-78 pct. 1.9 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	3	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50×100 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 9382-78 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 2, 3	SM EN ISO 13934-1:2016	245 147	945 291
3	Alungire la rupere mostrei 50×100 mm, %, min: - pe urzeală - pe bătătură				
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - acril - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor ...”pct. 7, 8	± 3% din marcarea	70,2 19,9 9,9
5	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , max	GOST 9382-78 pct. 1.4 Tab.1 ind.1	SM SR EN 12127:2013	880	804


Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>195 - 21C</b> « 27 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

2021

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Pătură țesută din fire vopsite (70% lână, 20% PAN, 10% PES)*

*„Армійська», dimensiuni 130x205cm, marca comercială „ЯРОСЛАВ»*

**Solicitant** *„POPOZOGLO R.A”, ÎI, str. Dubinin, 16, ap.13, mun. Comrat, UTA Gagauzia*

**Producător** *ПП „Ярослав”, or. Kiev, Ucraina*

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *1 buc.*

**Data primirii mostrelor** *15.04.2021*

**Data începerii încercării** *15.04.2021*

**Data sfârşitului încercării** *26.04.2021*

**Mostrele prelevate** *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»*

*şi prezentate pe baza raportului Nr. V-9052-21 din 14.04.2021*

*şi programului Nr. V-9052-21 din 15.04.2021*

**Tipurile şi scopurile încercărilor** *pentru certificare*

**DN la produse** *GOST 9382 - 78 „Одеяла чистошерстяные и полушерстяные. ОТУ”,*

*RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela