

Паспорт якості № 4646
ПЛИТИ МІНЕРАЛОВАТНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ НА СИНТЕТИЧНОМУ
ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ

**THERMOWOOL FAS EFFECT 135/
ТЕРМОВУЛ ФАС ЕФЕКТ 135**
MW-EN 13162-T5-DS (70,-)-DS(23,90)- CS(10)40- TR15-PL(5)350- WS-WL(P)-MU1

Дата виготовлення: 01.01.2026

Номер партії: 4646

Назва показника	Вимоги ДСТУ EN 13162:2019 та ТУ У В.2.7-23.9-35492904- 006:2024	Фактично встановлено
Геометричні розміри, мм: довжина ширина товщина	1200 ± 2% 600 ± 1,5% 100 T5	1200 600 100
Густина, кг/м ³	135± 13	140
Декларована теплопровідність за температури 10°C, Вт/(м·К), не більше, λ_D	0,038	0,037
Напруження за стиску за 10% лінійній деформації, кПа, не менше	40	71
Міцність за розтягування в напрямку, перпендикулярному до площини плити, кПа, не менше	15	19
Точкове навантаження, Н, не менше	350	940
Водопоглинання при частковому зануренні, %, за масою, не більше	10,0	4.2
Вологість, % за масою, не більше	0,5	0,1
Водопоглинання при короточасному частковому зануренні, кг/м ² , не більше	1	0,2
Водопоглинання при тривалому частковому зануренні, кг/м ² , не більше	3	0,5
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше	4,5	4,3

Висновок : за перевіреними показниками продукт відповідає вимогам ДСТУ EN 13162:2019 та ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024, THERMOWOOL FAS EFFECT 135/ ТЕРМОВУЛ ФАС ЕФЕКТ 135

Дата видачі паспорта: 01.01.2026

Начальник ВЛ ВТК

Умови зберігання продукту: №7

Плити зберігати у критих складських приміщеннях, що захищають продукт від дії атмосферних опадів. Допускається зберігання в запакованому стані під навісами на підкладках або піддонах.

Гарантійний термін зберігання – 6 місяців від дня виготовлення. Після закінчення гарантійного терміну зберігання, перед використанням необхідно перевірити на відповідність вимогам ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024 та ДСТУ EN 13162:2019, за умови підтвердження відповідності, продукт може використовуватись за призначенням.

ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО»
м. Черкаси

Паспорт якості № 4608
ПЛИТИ МІНЕРАЛОВАТНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ НА СИНТЕТИЧНОМУ
ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ

ULTRAWOOL LIGHT/УЛЬТРАВУЛ ЛАЙТ
MW-EN 13162-T2-DS (70,-)-DS(23,90)-WS-WL(P)-MU1

Дата виготовлення: 28.12.2025

Номер партії: 4608

Назва показника	Вимоги ДСТУ EN 13162:2019 та ТУ У В.2.7-23.9-35492904- 006:2024	Фактично встановлено
Геометричні розміри, мм: довжина ширина товщина	1200 ± 2% 600 ± 1,5% 50 T2	1200 600 50
Густина, кг/м ³	30 ± 5	35
Декларована теплопровідність за температури 10°C, Вт/(м·К), не більше, λ_D	0,039	0,038
Водопоглинання при частковому зануренні, %, за масою, не більше	15,0	10,1
Вологість, % за масою, не більше	0,5	0,1
Водопоглинання при короткочасному частковому зануренні, кг/м ² , не більше	1	0,2
Водопоглинання при тривалому частковому зануренні, кг/м ² , не більше	3	0,8
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше	2,5	2,1

Висновок : за перевіреними показниками продукт відповідає вимогам ДСТУ EN 13162:2019 та ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024, марки ULTRAWOOL LIGHT/УЛЬТРАВУЛ ЛАЙТ

Дата видачі паспорта: 28.12.2025

Начальник ВЛ ВТК _____

Умови зберігання продукту:

Плити зберігати у критих складських приміщеннях, що захищають продукт від дії атмосферних опадів. Допускається зберігання в запакованому стані під навісами на підкладках або піддонах.

Гарантійний термін зберігання – 6 місяців від дня виготовлення. Після закінчення гарантійного терміну зберігання, перед використанням необхідно перевірити на відповідність вимогам ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024 та ДСТУ EN 13162:2019, за умови підтвердження відповідності, продукт може використовуватись за призначенням.

ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО»
м. Черкаси

Паспорт якості № 4642
ПЛИТИ МІНЕРАЛОВАТНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ НА СИНТЕТИЧНОМУ
ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ

ULTRAWOOL LIGHT/УЛЬТРАВУЛ ЛАЙТ
MW-EN 13162-T2-DS (70,-)-DS(23,90)-WS-WL(P)-MU1

Дата виготовлення: 31.12.2025

Номер партії: 4642

Назва показника	Вимоги ДСТУ EN 13162:2019 та ТУ У В.2.7-23.9-35492904- 006:2024	Фактично встановлено
Геометричні розміри, мм: довжина ширина товщина	1200 ± 2% 600 ± 1,5% 100 T2	1200 600 100
Густина, кг/м ³	30 ± 5	35
Декларована теплопровідність за температури 10°C, Вт/(м·К), не більше, λD	0,039	0,038
Водопоглинання при частковому зануренні, %, за масою, не більше	15,0	10,1
Вологість, % за масою, не більше	0,5	0,1
Водопоглинання при короткочасному частковому зануренні, кг/м ² , не більше	1	0,2
Водопоглинання при тривалому частковому зануренні, кг/м ² , не більше	3	0,8
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше	2,5	2,0

Висновок : за перевіреними показниками продукт відповідає вимогам ДСТУ EN 13162:2019 та ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024, марки ULTRAWOOL LIGHT/ УЛЬТРАВУЛ ЛАЙТ

Дата видачі паспорта: 31.12.2025

Начальник ВЛ ВТК _____

Умови зберігання продукту:

Плити зберігати у критих складських приміщеннях, що захищають продукт від дії атмосферних опадів. Допускається зберігання в запакованому стані під навісами на підкладках або піддонах.

Гарантійний термін зберігання – 6 місяців від дня виготовлення. Після закінчення гарантійного терміну зберігання, перед використанням необхідно перевірити на відповідність вимогам ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024 та ДСТУ EN 13162:2019, за умови підтвердження відповідності, продукт може використовуватись за призначенням.

