

Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **431 - 20**  
« 11 » august 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1  
Ediția: 4  
Data: 05.07.2018  
Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura imprimată 100% bumbac, densitatea superficială 140 g/m<sup>2</sup>: №1 – culoarea albastră; №2 – culoarea verde; №3 – culoarea roză;*

Solicitant «ȘARM» SA, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 49V

Producător «TDL Текстиль» ООО, Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *cîte 0,3 m<sup>2</sup>*

Data primirii mostrelor 10.08.2020

Data începerii încercări 10.08.2020

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-99-20 din 10.08.2020

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la produse GOST 29298 - 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,  
GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам»

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

|                                                                                                            |                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>431 - 20</b><br>« 11 » august 2020 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                            |                                                                  | Ediția: 4        |
|                                                                                                            |                                                                  | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                            |                                                                  | Pag. 2/2         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor**    *Țesătura imprimată 100% bumbac, densitatea superficială 140 g/m<sup>2</sup>: №1 – culoarea albastră; №2 – culoarea verde; №3 – culoarea roză;*

| Nr. mostr. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                     | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1          | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                             | GOST 29298<br>pct. 4.2.3 Tab. 1       | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0  |                            |                             |
|            | • <u>spălării 4</u><br>- schimbarea culorii inițiale (60°C)<br>- vopsirea țesăturii conexe |                                       | GOST 9733.4                           | 3<br>4                     | 4<br>4                      |
| 2          | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                             | GOST 29298<br>pct. 4.2.3 Tab. 1       | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0  |                            |                             |
|            | • <u>spălării 4</u><br>- schimbarea culorii inițiale (60°C)<br>- vopsirea țesăturii conexe |                                       | GOST 9733.4                           | 3<br>4                     | 4<br>4                      |
| 3          | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                             | GOST 29298<br>pct. 4.2.3 Tab. 1       | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0  |                            |                             |
|            | • <u>spălării 4</u><br>- schimbarea culorii inițiale (60°C)<br>- vopsirea țesăturii conexe |                                       | GOST 9733.4                           | 3<br>4                     | 4<br>4                      |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură             |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| Inginer - chimist | Stolearenco S. | <i>Stolearenco S.</i> |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T.      | <i>Moșnoi T.</i>      |