

# Compania de inspecție a calității Nanjing Jingning

## Certificat de calitate

Șurub pentru gips-carton, Filet grosier / Fin, Fosfat GRI



| Specificație                        | Articole | standard de torsiune | Viteza de atac | rezultat |
|-------------------------------------|----------|----------------------|----------------|----------|
| Șurub de gips-carton, Filet fin     | 3,5x16   | 2.80                 | 1S             | Acc.     |
|                                     | 3,5x19   | 2.80                 | 1S             | Acc.     |
|                                     | 3,5x25   | 2.80                 | 1S             | Acc.     |
|                                     | 3,5x35   | 2.80                 | 1S             | Acc.     |
|                                     | 3,5x45   | 2.80                 | 1S             | Acc.     |
|                                     | 3,5x55   | 2.80                 | 1S             | Acc.     |
|                                     | 4,2x70   | 4.90                 | 1S             | Acc.     |
|                                     | 4,8x89   | 4.90                 | 1S             | Acc.     |
|                                     | 4,8x102  | 6.80                 | 1S             | Acc.     |
| Șurub de gips-carton, Filet grosier | 3,5x16   | 2.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 3,5x19   | 2.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 3,5x25   | 2.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 3,5x32   | 2.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 3,5x35   | 2.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 3,5x41   | 2.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 3,5x45   | 2.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 3,5x51   | 2.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 3,5x55   | 2.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 3,8x64   | 3.40                 | --             | Acc.     |
|                                     | 4,2x70   | 4.90                 | --             | Acc.     |
|                                     | 4,2x76   | 4.90                 | --             | Acc.     |
|                                     | 4,8x89   | 6.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 4,8x95   | 6.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 4,8x102  | 6.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 4,8x120  | 6.80                 | --             | Acc.     |
|                                     | 4,8x152  | 6.80                 | --             | Acc.     |
| Notă: Acc. Înseamnă acceptabil      |          |                      |                |          |

|                                            |          |     |     |                        |     |                                  |
|--------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------------|-----|----------------------------------|
| Clasa de oțel: SWRCH22A                    |          |     |     |                        |     |                                  |
| Specificație: Q/ASB 234-2015               |          |     |     |                        |     |                                  |
| Compoziție chimică și Specificații tehnice |          |     |     |                        |     |                                  |
| Element                                    | C%       | Si% | Mn% | P%                     | S%  | Cr%                              |
| Raport                                     | 21       | 8   | 78  | 1.7                    | 0.7 | 2                                |
|                                            | Alungire |     |     | Contrație<br>Procentaj |     | Rezistența la tracțiune<br>(Mpa) |
| Raport                                     | 28%      |     |     | 64%                    |     | 498                              |

Data inspecției: 20.1.2016

Inspector: Li Jun

***Ștampilă: /Compania de inspecție a calității Nanjing Jingning/***