



ООО «НПП Агринол»  
 Строительная, 3а,  
 г.Бердянск, Запорожская область,  
 Украина, 71100  
 тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

**Смазка графитная**



ГОСТ 3333-80 с изм. 1-3

Гарантийный срок годности - 5 лет со дня изготовления

Грузополучатель: \_\_\_\_\_

НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	Фактически				Методы испытания
		для партий №				
		108				
		11.2019				
1. Внешний вид	Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета	Соотв.				По п.4.2
2. Температура каплепадения, °С, не ниже	77	100				ГОСТ 6793
3. Пенетрация при 25°С с перемешиванием (60 двойных тактов), мм·10 <sup>-1</sup> , не менее	250	300				ГОСТ 5346 метод В
4. Испытание на коррозию на пластинах из стали марки 40 или 45, или 50 ГОСТ 1050-88	Выдерживает	Выдерж.				ГОСТ 9.080
5. Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	5	4,67				ГОСТ 7142
6. Массовая доля воды, %, не более	3	1,8				ГОСТ 2477
7. Предел прочности при 50°С Па (гс/см <sup>2</sup> ), не менее	100(1,0)	110 (1,1)				ГОСТ 7143 метод Б
8. Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10·с <sup>-1</sup> , Па·с (П), не более	100(1000)	84 (840)				ГОСТ 7163

Примечание. Показатели по пунктам 7 и 8 таблицы измеряются изготовителем до введения наполнителя.

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 3333-80 с изм. 1-3

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ В.Ф. Бондарь

