

Laborator de încercări chimic-tehnologic Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare SRL	Raport de încercări Cod: F-PGT-LAB-5.10-01	Ediția: 3 / Data: 10.01.2019 pag. 1/1
---	---	--

Laborator de încercări chimic-tehnologic
MD 2028, or. Chișinău, str. Academiei, 3.
Tel/fax: +(373 22) 73-93-75



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr.1220

31.05.2019

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către

SRL „Lozmangal Grup” m. Strășeni s. Lozova str. Degtear, 20, MD-3221

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza Cerere nr.0290 C din 15.05.2019, Raport de prelevare nr. 006 din 18.05.2019

titlul și indicativul documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele :

SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eșantioanelor: 18.05.2019

Perioada desfășurării încercărilor: 18.05.2019-31.05.2019

Data finalizării încercărilor: 31.05.2019

Cantitatea probei/contraprobei: 6.5 kg /---

Scopul încercărilor: verificare

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Antracit, marca „AM”(13-25) mm

Condiții de mediu:

Temperatura: (22 ± 3) °C

Presiunea: (99 ± 2,0) kPa


Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam /cărbune brun		
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulă și antracit -cărbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	8,58 ---	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t , %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			3,9	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 5SF161256
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20.725 (4950)			18,422 (4400)/ 13,400 (6650)	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI-LAB-11-04 ed.1/07.03.16		3,00	4,50	1,25	Calorimetru B-08 M N 2085 Veselă chimică

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume Gh. Zaiat



Semnătura



1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *

506