

## АО «Уралэластотехника» Россия 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 7. Тел. (343) 221-50-46 Факс (343) 256-29-69 Е-mail: okk@elastika.ru

издел	начение ОСИ- 90 Марка	13-500 й смеси
Дата		08.07.200
№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний
1	Внешний вид уплотнителей (окантовок)	Соответствует ТУ и контрольному образцу
2	Размеры для контроля, указанные в согласованном документе	Соответствует чертежу
3	Сечение профиля	Соответствует контрольному сечению
4	Монтаж на шаблон	coor
5	Оценка качества стыка	
6	Усилие сжатия трубчатой части уплотнителей, Н	19,9
7	Усилие снятии с контрольной пластины, Н	87,6
8	Усилие монтажа на контрольную пластину, Н	96,5
9	Относительная остаточная деформация при 50% статической деформации сжатия пористой части при температуре (70±3) °C / (23±5) °C	10,2/
10	Кажущаяся плотность пористой части, кг/м <sup>3</sup>	620

Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления.

начальник окк: *Немущеете АО* «Уралэластатехниках отдел контроля качества