

|                                                                                                                                          |                                                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>239 - 18</b><br>« 18 » iunie 2018 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                                                          |                                                                 | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                          |                                                                 | Data: 09.01.2017 |
|                                                                                                                                          |                                                                 | Pag. 1/2         |



APROB  
 Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL  
 \_\_\_\_\_  
 Ștef I.  
 \_\_\_\_\_  
 2018

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Încălțăminte pentru bărbați, mod. 80/98, cu fețe din piele naturală, tălpi din material polimeric; №2- Încălțăminte pentru copii, mod. 998/77 cu fețe din piele naturală, tălpi din material polimeric; №3-Încălțăminte pentru femei, măr. 362/86, cu fețe din piele naturală, talpa din material polimeric; №4-Cusături 4 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1;2;3- câte 1 per. №3- 4 buc.

Data primirii mostrelor 11.06.2017

Data începerii încercării 11.06.2017

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL  
 și prezentate pe baza contractului Nr. 17-14 din 29.10.2014

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9136-72 «Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ} \text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

|                                                                                                                                          |                                                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>239 - 18</b><br>« 18 » iunie 2018 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                                                          |                                                                 | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                          |                                                                 | Data: 09.01.2017 |
|                                                                                                                                          |                                                                 | Pag. 2/2         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor №1- Încălțăminte pentru bărbați, mod. 80/98, cu fețe din piele naturală, tălpi din material polimeric; №2- Încălțăminte pentru copii, mod. 998/77 cu fețe din piele naturală, tălpi din material polimeric; №3-Încălțăminte pentru femei, măr.362/86, cu fețe din piele naturală, talpa din material polimeric; №4-Cusături 4 tipuri.**

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                                                                                          | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.1         | Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min                                                                                                  | GOST 21463<br>pct. 4 Tab. 2           | GOST 9290                             | 44                         | st-46<br>dr-49              |
| 2.1         | Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min                                                                                                  |                                       |                                       | 34                         | st-34<br>dr-39              |
| 3.1         | Rezistența de fixare a tocului, N, min                                                                                                                          | GOST 21463<br>pct. 7 Tab. 5           | GOST 9136                             | 800                        | st-141<br>dr-1246           |
| 4-1         | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min,<br>-cusătură de două paralele de 1 rând<br>-cusătura cu suprapunere marginea<br>-îndoităcusătură întoarsă la 180 ° | GOST 21463<br>pct. 3 Tab. 1           | GOST 9292                             | 90                         | 143<br>120<br>145           |
|             | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min,<br>(cusătură de 2 rânduri)                                                                                         |                                       |                                       | 115                        | 186                         |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.


| Funcție | Nume, prenume | Semnătură                                                                             |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inginer | Șveț E.       |  |



Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10  
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **559 - 17 C**  
«05» decembrie 2017

Cod: ПИ 5.10 - 1  
Ediția: 3  
Data: 09.01.2017  
Pag. 1/3



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Ștef I.

» decembrie 2017

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Pantofi pentru copii, mod. 78 B, mar. 35, cu fețe și

căptușeală fabricate din piele naturală, tălpi-din material polimeric;

№2-Pantofi pentru bărbați, mod. 806 95, mar. 45, cu fețe și căptușeală-din

piele naturală, tălpi-din material polimeric;

№3- Cizme (scurte) pentru femei, mod. 251 86, mar. 38, cu fețe -din piele naturală,

căptușeală -din blană artificială, tălpi-din material polimeric;

№4- Pantofi de voiaj, mod. 598 95, mar. 43, cu fețe fabricate din piele de antilopă,

căptușeală-din piele naturală, tălpi-din cauciuc poros;

№5- Ghete (bocanci) pentru bărbați, mod. 673 93, mar. 42, cu fețe -din iufl,

cu căptușeală sub „etichetă” (o piesă din piele-„ștaferka”), tălpi-din material polimeric.

Solicitant/ Producător Î.C.S. „Cristina Mold - Rom Simpex” SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 15.11.2017

Data începerii încercării 20.11.2017

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC

și prezentate pe baza actului Nr. 4005-IP din 14.11.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы

прочности», GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 14226-93 «Обувь.

Нормы гибкости», GOST 26165-2003 «Обувь детская. ОТУ», GOST 5394-89 «Обувь из юфты. ОТУ»

GOST 19116-2005 „Обувь модельная. ОТУ”

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления

подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9290-76 «Метод определения прочности

ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и

остаточной деформации подноска и задника», GOST 9718-88 «Метод определения,

гибкости», GOST 9136-72 «Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ} C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela

|                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>559 - 17 C</b><br>«05» decembrie 2017 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                                                          |                                                                     | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                          |                                                                     | Data: 09.01.2017 |
|                                                                                                                                          |                                                                     | Pag. 2/3         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor №1- Pantofi pentru copii, mod. 78 B, mar. 35, cu fețe și**

*căptușeală fabricate din piele naturală, tălpi-din material polimeric;*

**№2-Pantofi pentru bărbați, mod. 806 95, mar. 45, cu fețe și**

*căptușeală-din piele naturală, tălpi-din material polimeric;*

**№3- Cizme (scurte) pentru femei, mod. 251 86, mar. 38, cu fețe -din piele naturală,**

*căptușeală-din blană artificială, tălpi-din material polimeric;*

| Nr. mostr. | Denumirea indicilor, unități de măsură                              | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.1        | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 2 rânduri) | GOST 21463<br>pct. 2 Tab. 1           | GOST 9290                             | 115                        | st - 137<br>dr - 148        |
| 1.2        | Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min      | GOST 21463<br>pct. 4 Tab. 2           | GOST 9292                             | 32                         | st - 40<br>dr - 33          |
| 1.3        | Deformarea ștaifului, mm, max<br>- remanentă                        | GOST 21463<br>pct. 9 Tab. 7           | GOST 9135                             | 1,0                        | st - 0,7<br>dr - 0,7        |
| 1.4        | Flexibilitatea încălțăminteii, N, max                               | GOST 14226<br>pct. 4 Tab. 1           | GOST 9718                             | 145                        | st - 49<br>dr - 42          |
| 2.1        | Deformarea bombeiiului, mm, max<br>- remanentă                      | GOST 21463<br>pct. 8 Tab. 6           | GOST 9135                             | 1,0                        | st - 0,3<br>dr - 0,6        |
|            | Deformarea ștaifului, mm, max<br>- remanentă                        | GOST 21463<br>pct. 9 Tab. 7           |                                       | 1,0                        | st - 0,8<br>dr - 0,8        |
| 2.2        | Flexibilitatea încălțăminteii, N, max                               | GOST 14226<br>pct. 4 Tab. 1           | GOST 9718                             | 145                        | st - 97<br>dr - 80          |
| 3.1        | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 1 rând)   | GOST 21463<br>pct. 2 Tab. 1           | GOST 9290                             | 90                         | st - 158<br>dr - 166        |
| 3.2        | Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min      | GOST 21463<br>pct. 4 Tab. 2           | GOST 9292                             | 43                         | st - 44<br>dr - 44          |
| 3.3        | Deformarea bombeiiului, mm, max<br>- remanentă                      | GOST 21463<br>pct. 8 Tab. 6           | GOST 9135                             | 1,0                        | st - 0,4<br>dr - 0,9        |
|            | Deformarea ștaifului, mm, max<br>- remanentă                        | GOST 21463<br>pct. 9 Tab. 7           |                                       | 1,0                        | st - 0,8<br>dr - 0,9        |
| 3.4        | Flexibilitatea încălțăminteii, N, max                               | GOST 14226<br>pct. 4 Tab. 1           | GOST 9718                             | 100                        | st - 60<br>dr - 56          |
| 3.5        | Rezistența de fixare a tocului, N, min                              | GOST 21463<br>pct. 7 Tab. 5           | GOST 9136                             | 800                        | st - 1324<br>dr - 1295      |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură                                                                             |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inginer | Șvet E.       |  |

|                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>559 - 17.C</b><br>«05» decembrie 2017 | Cod: ПП 5.10 - 1 |
|                                                                                                                                          |                                                                     | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                          |                                                                     | Data: 09.01.2017 |
|                                                                                                                                          |                                                                     | Pag. 3/3         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** №4- Pantofi de voiaj, mod. 598 95, mar. 43, cu fețe fabricate din piele de antilopă, căptușeală-din piele naturală, tălpi-din cauciuc poros;

№5- Ghete (bocanci) pentru bărbați, mod. 673 93, mar. 42, cu fețe -din iuf, cu căptușeală sub „etichetă” (o piesă din piele-”ștaferka”), tălpi-din material polimeric.

| Nr. mostr. | Denumirea indicilor, unități de măsură                              | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 4.1        | Deformarea bombeului, mm, max - remanentă                           | GOST 21463<br>pct. 8 Tab. 6           | GOST 9135                             | 1,0                        | st - 0,3<br>dr - 0,4        |
| 4.2        | Flexibilitatea încălțăminte, N, max                                 | GOST 14226<br>pct. 4 Tab. 1           | GOST 9718                             | 145                        | st - 79<br>dr - 80          |
| 5.1        | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 4 rânduri) | GOST 21463<br>pct. 2 Tab. 1           | GOST 9290                             | 175                        | st - 362<br>dr - 353        |
| 5.2        | Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min      | GOST 21463<br>pct. 4 Tab. 2           | GOST 9292                             | 53                         | st - 67<br>dr - 87          |
| 5.3        | Flexibilitatea încălțăminte, N, max                                 | GOST 14226<br>pct. 4 Tab. 1           | GOST 9718                             | 125                        | st - 111<br>dr - 117        |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
Incetitudinea se indică la solicitarea clientului.

|         |               |                                                                                       |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcție | Nume, prenume | Semnătură                                                                             |
| Inginer | Sveț E.       |  |



|                                                                                                                                          |                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | <b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b><br><b>Nr. 380 - 18</b><br><u>«21» august 2018</u> | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                                                          |                                                                              | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                          |                                                                              | Data: 09.01.2017 |
|                                                                                                                                          |                                                                              | Pag. 1/3         |



**APROB**

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

21 august 2018

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 790 98, mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, căptușeală combinată-din blană artificială și piele naturală, tălpi combinate din cauciuc și PU ; №2- Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 667 98, mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, căptușeală combinată-din țesătura și piele naturală tălpi combinate din cauciuc și PU . Cu sigiliu nr. 0135428

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1;2- câte 1 per.

Data primirii mostrelor 16.08.2018 Data începerii încercării 16.08.2018

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC și prezentate pe baza actului Nr. 3083-IP din 16.08.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости», GOST 21463 - 87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9134-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления деталей низа», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноски и задника», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ} C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

|                                                                                                                                          |                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>380 - 18</b><br><i>«21» august 2018</i> | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                                                          |                                                                       | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                          |                                                                       | Data: 09.01.2017 |
|                                                                                                                                          |                                                                       | Pag. 2/3         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor №1- Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 790 98,**  
**mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, căptușeală combinată-din blană artificială și piele**  
**naturală, tălpi combinate din cauciuc și PU.;**

| Nr. mostr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                               | Indicativul DN la produsele încercate                                  | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.1                | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 1 rând)    | GOST 26167<br>pct. 4.5.3<br>GOST 21463<br>pct. 2 Tab. 1                | GOST 9290                             | 90                         | st-157<br>dr-150            |
| 1.2                | Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm, min | GOST 26167<br>pct. 4.5.3<br>GOST 21463<br>pct. 4 Tab.2<br>pct. 5 Tab.3 | GOST 9292<br>GOST 9134                | 53<br>110                  | st-66<br>dr-158             |
| 1.3                | Deformația ștaifului,<br>- remanentă mm, max                         | GOST 26167<br>pct. 4.5.4<br>GOST 21463<br>pct. 9 Tab. 7                | GOST 9135                             | 1,0                        | st-0,7<br>dr-0,8            |
|                    | Deformația bombeiiului,<br>- remanentă mm, max                       | GOST 26167<br>pct. 4.5.4<br>GOST 21463<br>pct. 8 Tab. 6                |                                       | 1,0                        | st-0,6<br>dr-0,8            |
| 1.4                | Flexibilitatea încălțăminteii, N, max                                | GOST 26167<br>pct. 4.5.5<br>GOST 14226<br>pct. 4 Tab. 1                | GOST 9718                             | 145                        | st-97<br>dr-100             |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterrea în scris CAI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură                                                                             |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inginer | Șveț E.       |  |

|                                                                                                                                          |                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>380 - 18</b><br>«21» august 2018 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                                                          |                                                                | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                          |                                                                | Data: 09.01.2017 |
|                                                                                                                                          |                                                                | Pag. 3/3         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor №2- Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 667 98,**  
**mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, căptușeală combinată-din țesătura și piele naturală**  
**tălpi combinate din cauciuc și PU.**

| Nr. mostr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                               | Indicativul DN la produsele încercate                                  | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2.1                | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri) | GOST 26167<br>pct. 4.5.3<br>GOST 21463<br>pct. 2 Tab. 1                | GOST 9290                             | 115                        | st-237<br>dr-215            |
| 2.2                | Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm, min | GOST 26167<br>pct. 4.5.3<br>GOST 21463<br>pct. 4 Tab.2<br>pct. 5 Tab.3 | GOST 9292<br>GOST 9134                | 53<br>110                  | st-62<br>dr-140             |
| 2.3                | Deformația ștaifului,<br>- remanentă mm, max                         | GOST 26167<br>pct. 4.5.4<br>GOST 21463<br>pct. 9 Tab. 7                | GOST 9135                             | 1,0                        | st-0,9<br>dr-0,9            |
|                    | Deformația bombeului,<br>- remanentă mm, max                         | GOST 26167<br>pct. 4.5.4<br>GOST 21463<br>pct. 8 Tab. 6                |                                       | 1,0                        | st-0,3<br>dr-0,7            |
| 2.4                | Flexibilitatea încălțăminte, N, max                                  | GOST 26167<br>pct. 4.5.5<br>GOST 14226<br>pct. 4 Tab. 1                | GOST 9718                             | 145                        | st-99<br>dr-106             |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

|         |       |               |                |
|---------|-------|---------------|----------------|
| Funcție | Nr. 1 | Nume, prenume | Semnătură      |
| Inginer |       | Șveț E.       | <i>E. Șveț</i> |

