

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 185 - 25C « 21 » august 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1/2
---	---	--



La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricotat scămoșat tip „fleece”*

Solicitant SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5)m

Data primirii mostrelor 04.08.2025

Data începerii încercării 05.08.2025

Data sfârșitului încercării 06.08.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-54-25 din 04.08.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc • <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc • <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83 GOST 9733.4-83 GOST 9733.5-83 GOST 9733.6-83 GOST 9733.13-83 GOST 9733.27-83	4 4 4 4 4 4 4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>[Signature]</i>
Inginer	Șveț E.	<i>[Signature]</i>

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 185 - 25C « 21 » august 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Continuarea tabeli

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
2*	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	518
3	Higroscopicitatea, %	GOST 3816-81 pct.3	1,3
4	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g:	GOST 25617-83 pct. 17	6,3
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile ...” anexa 7, pct. 7	100
6	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	284,5
7*	Extensibilitatea pe lățime, %	GOST 8847-85	14,1
8*	Grosimea materialului tricotat, mm	Metode instrumentale	3,5
9	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %: - pe verticala - pe orizontala	GOST 30157.0-95 GOST 30157.1-95 Regim C ₁₁ Π ₈ O ₇ B ₄ Γ ₇	0 0
10	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, N, min: - pe urzeală	SM EN ISO 13934-1:2016	383

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	

* Metodele de încercări nu sunt în domeniu de acreditare