

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 82 - 24 « 12 » martie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor №1- Buretă de bucătărie din spumă poliuretanică cu densitate mare și cu orificii uniforme "Polina"; №2- Burete spiralat din inox pentru spălarea veselei "STELLA", în formă de ghem, cu fir dens și rezistent din inox; №3- Lavete umede "ANNA ZARADNA", din fibre de celuloză și bumbac; №4- Lavete uscate univesale „SWEET HOME”, din 70% viscoză, 20% polipropilen, 10% fibre sintetice;


№5- Saci menagri, 60 litri „STELLA”, violete din polietilenă de înaltă densitate .

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Lungime, cm	Metode instrumentale	9,0
1.2	Lățime, cm	-	6,5
1.3	Înălțime, cm	-	4,5
1.4	Fixarea spumei de poliuretan cu stratul aspru/ abraziv, prin metoda de sudură, N	SM EN ISO 13934-1:2016	23
1.5	Densitatea spumei de poliuretan, kg/m ³	SM SR EN 12127:2013	21,4
1.6	Compoziția fibroasă stratului moale, %: - poliuretan	RT „Stabilirea metodelor ...”	100
	Compoziția fibroasă stratului dur, %: - PES - abraziv		19,1 80,9
2.1	Rezistența la coroziune, 1% sol NaCl, 6 ore, 60°	GOST 27002-86	Este rezistent la coroziune
2.2	Masa, g	-	30,2
3.1	Lungime, cm	Metode instrumentale	15,4
3.2	Lățime, cm	-	15,3
3.3	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	466,4
3.4	Compoziția fibroasă, %: - viscoza - fibre sintetice	RT „Stabilirea metodelor ...” 3, 7	91,2
			8,8
4.1	Lungime, cm	Metode instrumentale	38,0
4.2	Lățime, cm	-	32,5
4.3	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	82,3
4.4	Compoziția fibroasă, %: - viscoza - fibre sintetice	RT „Stabilirea metodelor ...” 3, 7	60,1
			39,9
5.1	Grosimea polietilenei, mm	GOST 17035-86	0,02
5.2	Rezistența îmbinărilor sudate la rupere	SM GOST R 50962-2005 pct. 5.21 GOST 14236-81	Suportă încercarea

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	