

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>85 - 22</b> «16» februarie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

«16» februarie 2022

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Țesătură din 100% bumbac, albită, densitatea superficială

180 g/m<sup>2</sup>, art. 1601/32150S, pentru lenjerie de pat;

№2-Țesătură din 100% bumbac, albită, densitatea superficială 200 g/m<sup>2</sup>,

art. 3608, pentru lenjerie de pat.

Solicitant „Nalad-Ca-Comerț” S.R.L., or. Râșcani, str. M. Lermontov, 130

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 0,2 m<sup>2</sup>

Data primirii mostrelor 16.02.2022

Data începerii încercării 16.02.2022

Data sfârșitului încercării 16.02.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-7-22 din 16.02.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 21 - 23 \text{ }^{\circ}\text{C}$

#### Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto	
			№1	№2
1	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	SM SR EN 12127:2013	180	206
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	100	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L1.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E	