

**ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"**
(вул. Гоголя, будинок 278, м. Черкаси, Черкаська обл., Україна, 18002)


**ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
АКРЕДИТОВАНИЙ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
НА ВИПРОБУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
(EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)
АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ № 20632 чинний до 01.04.2028**



**20632
Випробування**

**ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ**
(18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, будинок 278 тел. (0472) 332698, тел. (0472) 543898
e-mail: lab@st.ck.ua, lab-cherkassy@ukr.net)



Затверджую
Начальник випробувального центру
Черкаської філії
ДП "Полтавастандартметрологія"
 С.А. Сотник
13.03. 2025 р.

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
№ 1479/25-ВЦ/1 від 13.03.2025**

Замовник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОЛЕКСАНДРА",
08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Святошинська, будинок 46.

Об'єкт випробувань та реєстраційний номер:

1479. Підшва двошарова (ходовий шар арт. 1133RB виробництво Україна; проміжний шар
арт. 1133PU виробництво Італія)

Мета випробувань: Випробування зразків продукції за показниками згідно вимог
ТО 1881.40108578-601:2024 "Черевики" Технічний опис,
ТО 1881.40108578-602:2024 "Черевики демісезонні" Технічний опис.


Додаткові відомості: Зразки відібрані замовником. Заявка від 04 березня 2025 року.

Дата одержання зразка для випробувань: 04 березня 2025 р.
Зразки надійшли в ВЛ у стані, придатному для проведення випробувань.

Випробування проводилися в період: з 04 березня 2025 р. по 13 березня 2025 р.

Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ
без дозволу випробувального центру.


Будь-яка копія дійсна після завірення підписом відповідальної особи та печаткою випробувального центру.



Результати випробувань

Назви показників, одиниці виміру	Позначення НД на метод випробувань	Значення показників по НД	Результати випробувань
ТО 1881.40108578-601:2024 "Черевики" Технічний опис, Таблиця 11			
ТО 1881.40108578-602:2024 "Черевики демісезонні" Технічний опис, Таблиця 12			
Щільність ходового шару (зносостійка гума), г/см ³	МВ ВЦ-144-23 (ГОСТ 267-73)	Не більше 1,25	1,22
Відносне видовження при розриві, %	МВ ВЦ-146-23 (ГОСТ 270-75)	Не менше 250	258
Опір до стирання, мм ³	ДСТУ EN ISO 20344:2016 (EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT), п.8.3; ДСТУ ISO 4649:2019 (ISO 4649:2017, IDT)	Не більше 150	114

Підошва двошарова (ходовий шар арт. 1133RB виробництво Україна; проміжний шар арт. 1133PU виробництво Італія), зовнішній вигляд




Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування.

Відповідальний
за формування протоколу:

провідний інженер

О.М. Юрченко



Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу випробувального центру.

Будь яка копія дійсна після завірення підписом відповідальної особи та печаткою випробувального центру.