

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 187 - 22 « 20 » aprilie 2022	Cod: ПП 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele №1 - Ciorapi din semilînă, culoarea neagră, SER-YÜN;
№2 - Ciorapi din bumbac, culoarea neagră

Solicitant „Jorj-Tex” SRL

Producător Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări cîte 1 per.

Data primirii mostrelor 18.04.2022

Data începerii încercării 19.04.2022

Data sfîrşitului încercării 20.04.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-19-22 din 18.04.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lînă - alte fibre	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor de analiză...”	34,3 65,7
1.2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	340,5
2.1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - poliamid	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 4, 7	80,0 20,0
2.2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	250,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>Stolearenco S.</i>