

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>46 - 20 C</u> <u>«04» februarie 2020</u>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/3



**La încercări s-au prezentat mostrele** *Lenjerie de pat din țesături 100% bumbac, legătura „pînză”:*

*№1- din țesătura albită, densitatea superficială 160 g/m<sup>2</sup>;*

*№2- din țesătura vopsită cu desen imprimat, densitatea superficială 140 g/m<sup>2</sup>;*

*№3- din țesătura albită cu desen imprimat, densitatea superficială 140 g/m<sup>2</sup>.*

**Solicitant** *„UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3*

**Producător** *„Тиромекс”, or. Tiraspol, Republica Moldova*

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *cîte 1 buc. de (0,5x1,5)m*

**Data primirii mostrelor** *31.01.2020*

**Data începerii încercării** *31.01.2020*

**Mostrele prelevate** *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8553-20 din 31.01.2020 și pe baza programului Nr. M-8553-20 din 31.01.2020*

**Tipurile și scopurile încercărilor** *pentru certificare*

**DN la produse** *GOST 29298 – 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”,*

*SM 235:2004 „Lenjerie de pat. Condiții tehnice generale”, GOST 31307-2005 „Белье постельное. ОТУ”,*

*GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)*

**DN metodelor de încercări** *GOST 9733.0 – 83 «Материалы текстильные. Общие требования к методам*

*испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям», GOST 9733.4-83 «Материалы*

*текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.6-83 „Материалы*

*текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к «поту»», GOST 9733.7-83 „Материалы*

*текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению», GOST 9733.27-83 „Материалы*

*текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», GOST 30157.0-95 «Полотна*

*текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки.*

*Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров*

*после мокрых обработок или химической. Режимы обработок», GOST 25617-83 „Ткани и изделия льняные,*

*полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний», GOST 12088-77*

*„Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”,*

*SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe*

*eșantioane mici», Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor pentru determinarea și verificarea compoziției*

*fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 °*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI	Cod: ПИ 5.10 - 1
	Nr. <b>46 - 20 C</b>	Ediția: 4
	«04» februarie 2020	Data: 05.07.2018
		Pag. 2/3

**Rezultatele încercărilor mostrelor** Lenjerie de pat din țesături 100% bumbac, legătura „pînză”:

**№1-** din țesătura albită, densitatea superficială 160 g/m<sup>2</sup>;


**№2-** din țesătura vopsită cu desen imprimat, densitatea superficială 140 g/m<sup>2</sup>;

Nr. mostr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29298 pct. 4.2.7 Tab. 2 GOST 31307 pct. 4.1.9 SM 235 pct. 4.2.2	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim C <sub>11</sub> Π <sub>9</sub> O <sub>1</sub> Γ <sub>8</sub>	-5,0 ±2,0	-3,8 -2,0
1.2	Higroscopicitatea, %, min	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 GOST 31307	GOST 3816 p. 3	15	15,2
1.3	Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> •s, min	pct. 4.1.3, 4.1.4 SM 235 pct. 4.2.2	GOST 12088	100	181
1.4	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 29298 pct. 4.2.14	SM SR EN 12127	152	174
1.5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - Bumbac	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29298 pct. 4.2.3 Tab. 1 GOST 31307 pct. 4.1.2 SM 235 pct. 4.3	Grupa vopsirii-durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 4</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4	3 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27	3	4
2.2	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 29298 pct. 4.2.14	SM SR EN 12127	133	140
2.3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - Bumbac	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
2.4	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 GOST 31307 pct. 4.1.5 SM 235 pct. 4.2.2 GOST 30386	GOST 25617 p.17	75	9,9

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic-laborant	Moșnoi T.	