

Contract/Контракт №  
Date/от  
Specification/Спецификация  
Order/Ордуек

30-2023  
02.03.2023  
278  
5000735751



Car/Вагон  
Car customs/Повагонный заказ  
Outgoing delivery/Исходящая поставка  
Export licence/Разрешение на вывоз

KLD009/K009LD  
7002925895  
8002888577  
He requires/Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №  
INSPECTION CERTIFICATE No 8002888577

EN 10204-3.1



Standard: ISO 9001:2015

Продукцію сертифіковано. СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ № UA.033.0001-24

Manufacturer: PJSC ArcelorMittal Kryvyi Rih	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Manufact.address: Ordzhonikidze 1 50095 Ukraine, Kryvyi Rih	Адрес производит.: ул. Орджоникидзе, 1 50095 Украина, г. Кривой Рог
Buyer: "METALICA-ZUEV" S.R.L.	Покупатель: ООО "МЕТАЛІКА-ЗУЕВ"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: S.R.L. METALICA-ZUEV bld. 48, Industrialnaya str., Kishineu, MD-2037 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель: ООО "МЕТАЛІКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2037, г. Кишинэу, ул. Индустріальна, д. 48, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара	Standards/НТД
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ / DIE-ROLLED SECTION STEEL BARS FOR CONCRETE-STEEL CONSTRUCTIONS Вид поставки по длине/Shipment by length: М/ДЛ Класс А500С	ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 9129:2021

No	Subheading level of a ladle of melting	Subheading level of a hot rolling	Heat No	Batch	Grade	THKNS/diam.mm	Length,m	Unit	Mass per metre, kg/m	Quantity	Net weight, kg
1	720711	721420	242052	35639		12	12000	пачки/bundles	0.881	2	7930
2	720711	721420	242051	35637		12	12000	пачки/bundles	0.872	1	4000
3	720711	721420	253459	35648		12	12000	пачки/bundles	0.888	1	3970
4	720711	721420	242055	35592		12	12000	пачки/bundles	0.895	1	4040
5	720711	721420	242055	35591		12	12000	пачки/bundles	0.872	1	1970
										6	21910

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.19	0.54	0.071	0.031	0.012	0.042	0.015	0.024	0.006	0.005	0.005	0.0004	0.002	0.005	0.01	-	-	-	0.29
2.	0.2	0.54	0.076	0.023	0.01	0.03	0.02	0.031	0.005	0.005	0.005	0.0004	0.002	0.005	0.01	-	-	-	0.3
3.	0.17	0.51	0.061	0.028	0.014	0.024	0.018	0.03	0.006	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	-	-	0.27
4.	0.21	0.51	0.053	0.021	0.009	0.034	0.026	0.048	0.006	0.005	0.005	0.0004	0.002	0.005	0.01	-	-	-	0.3
5.	0.21	0.51	0.053	0.021	0.009	0.034	0.026	0.048	0.006	0.005	0.005	0.0004	0.002	0.005	0.01	-	-	-	0.3

Mechanical properties/Механические свойства

No	Предел текучести Yield Strength, Re Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength, Rm Н/мм2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend 90	Изгиб с разгибом Rebendtest	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force	Соотношение/Ratio Rm/Re
1.	550/575/550	650/661/646	19,8/19,3/20,2	ок/ок/ок		8,7/8,2/8,6	1,18/1,15/1,17
2.	561/574/573	667/661/663	19,7/19,2/18,8	ок/ок/ок		8,1/8,2/8,4	1,19/1,15/1,16
3.	554/567/556	647/654/654	19,5/19,2/20,0	ок/ок/ок		8,5/8,2/8,6	1,17/1,15/1,18
4.	584/586/597	676/673/684	19,3/18,7/18,3	ок/ок/ок		8,2/9,1/7,9	1,16/1,15/1,15
5.	579/578/574	667/665/666	18,7/17,8/18,8	ок/ок/ок		8,5/8,4/7,7	1,15/1,15/1,16

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - 1

Производитель ковша плавки и горячей прокатки: ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», Украина / Manufacturer of a ladle of melting and a hot rolling: PJSC ArcelorMittal Kryvyi Rih, Ukraine

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.  
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.  
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка  
Marking

Маркировка профиля – универсальная маркировка: 9 ребер, 2 ребра, 2 ребра (где: 9 – код страны, 22 – код предприятия).

Подписи:  
Signatures:

«АрселорМиттал Кривий Ріг»  
ДЕПАРТАМЕНТ ЯКОСТІ

Примечание

28.10.2025 Лист 19 - 4 Листов 1