

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **490-20C**
« 10 » septembrie 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

10 septembrie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura „Oxford+ PVC”, art. 600D vopsită (culoarea neagră)*
din 100% PES cu acoperire din PVC, pentru genți.

Solicitant SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător „Suzhou Youyang Textile Co”. Ltd, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 07.09.2020

Data începerii încercării 09.09.2020

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-8842-20 din 07.09.2020

și pe baza programului Nr. M-8842-20 din 07.09.2020

DN la produse GOST 29151-91 „Материалы тентовые с поливинилхлоридным покрытием для автотранспорта. ОТУ», GOST 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. ОТУ»

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,

GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor.

Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”,

GOST 22944-78 «Кожа искусственная и пленочные материалы. Метод определения водопроницаемости»,

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 490-20C « 10 » septembrie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2


Rezultatele încercărilor mostrelor: *Țesătura „Oxford +PVC”, art. 600D vopsită (culoarea neagră)*
din 100% PES cu acoperire din PVC, pentru genți

Nr. încerc.	Denumirea indicilor unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, la acțiunea:	GOST 28631 pct. 5.3.3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27	4	4
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27	4	4
2	Permeabilitate la apă, ore, min	GOST 29151 pct. 2.5 Tab. 3 ind. 11	GOST 22944	8	Țesătura nu se udă
3	Sarcina de rupere mostrei 20×100 mm, daN, min:	GOST 29151 pct. 2.5 Tab. 3 ind. 2, 3	SM EN ISO 13934-1	75	79
	- pe urzeală			60	60
	- pe bățatură				
	Alungirea la rupere,%			10 - 40	40
	- pe urzeală			10 - 40	39
	- pe bățatură				

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	