

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 13 - 25C «13» ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Editia: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele. Încălţăminte de uz curent, din piele naturală în combinaţie cu material textil, talpă exterioară din poliuretan (PU) cu placaj (amestec) de cauciuc, metoda de confecţionare-prin injectarea tălpii, pentru bărbaţi/femei: ghete tactice de vară, model 48160100, măr.45, marca NORDAN, exemplar unic cu sigiliu ICC nr. 000478

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chişinău, str. Petricani, 21/3

Producător OAO "Флоаре", or. Bender, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 09.01.2025

Data începerii încercării 09.01.2025

Data sfârşitului încercării 13.01.2025

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» şi prezentate pe baza raportului Nr. 9464-24 din 09.01.2025 şi programului Nr. 9464-24 din 09.01.2025

Tipurile şi scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

Condiţiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unităţi de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistenţa de fixarea tălpii prin metoda chimică, N/cm min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.4 Tab.2)	GOST 9292-82	47	dr-52
2	Flexibilitatea încălţămintei, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)	GOST 9718-88	145	dr-131
3	Rezistenţa cusăturilor a feţelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)	GOST 9290-76	115	dr-162
4*	Rezistenţa la (izoctan), %	De facto	GOST 9.030-74	De facto	1,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime şi cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcţie	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şvet E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare