

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 301 - 22 « 03 » august 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Saltea*

Solicitant „Universcom” SA, mun. Chisinau, str. Petricani, 21/3

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *02.08.2022*

Data începerii încercării *02.08.2022*

Data sfârşitului încercării *03.08.2022*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-53-22* din *02.08.2022*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Dimensiunile: - lungimea, cm - lățimea, cm - înălțimea, cm	Metode instrumentale	189,0 69,5 8,1
2	Compoziția fibroasă a umpluturii, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	100
3	Elasticitatea umpluturii, %	GOST 5679-91	55
4	Densitatea umpluturii, kg/m ³		24
5	Fixarea umpluturii, numărul de puncte	Metode instrumentale	33

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer-chimist	<i>Stolearenco S.</i>	
Tehnic-laborant	<i>Moşnoi T.</i>	