


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **13 C008104-25**

Data emiterii 12 februarie 2025

Valabil până 12 februarie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

5509

Fire pieptănate vopsite (culoarea albastru-închis) din 50%lână, 50%acril (PAN), densitatea liniară nominală 31x2 tex, pentru tricotare

Livrarea produselor conform contractului nr. 40/22-52 din 13.09.2022 cu OAO "Пинское промышленно-торговое объединение "ПОЛЕСЬЕ", Republica Bielarus, or. Pinsk

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 17511-83 p. 1.2 (tab.1 ind.4, 5) 1.10, 1.15, 4; Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

OAO "Пинское промышленно-торговое объединение "ПОЛЕСЬЕ",
Republica Bielarus, or. Pinsk

Codul țării

BY

SOLICITANT

F.P.C. "FLAX" S.R.L., s. Văsieni, r. Ialoveni, Republica Moldova

Codul IDNO

1002601003580

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 34-25C din 10.01.2025, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL, mun. Chișinău, str.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare nr. LÎ-016; Raportului de identificare a produselor Nr. 9571-25 din 30.01.2025, Raportului sumar Nr. 9571-25 din 11.02.2025, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr.2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 25.22.9571-EPPC din 12.02.2025. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

Seria V Nr. 008104

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 34 - 25 C « 10 » februarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Fire pieptănate vopsite (culoarea albastru-închis), din 50% lână, 50% acril (PAN), densitatea liniară nominală 31x2 tex, art. 9C1579-Д43, pentru tricotare*

Solicitant *FPC „FLAX” SRL, s.Văsieni, r-l Ialoveni, Republica Moldova*

Producător *ОАО „Пинское промышленно-торговое объединение „ПОЛЕСЬЕ”,*

Republica Belarus, or. Pinsk

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *3 m*

Data primirii mostrelor *04.02.2025*

Data începerii încercării *05.02.2025*

Data sfârșitului încercării *10.02.2025*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9271-25 din 30.01.2025 și pe baza programului Nr. 9271-25 din 30.01.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST17511-83 „Пряжа гребенная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства. ТУ», GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения», RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007)
 „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 34 - 25 C « 10 » februarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Fire pieptănate vopsite (culoarea albastru-închis), din

50% lână, 50% acril (PAN), densitatea liniară nominală 31x2 tex, art. 9C1579-Д43, pentru tricotare

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii a țesăturii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 17511-83 pct. 1.10 GOST 2351-88 pct. 1.4 Tab. 4	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 3	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	3	4
2	Sarcina de rupere a mostrei , sN/tex, min	GOST 17511-83 pct. 1.2 Tab. 1	SM EN ISO 13934-1:2016	7,3	9,5
3	Alungirea la rupere, %, min			9,0	20,0
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - acril	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659-79 RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 8	± 3% din marcarea	48,6 51,4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	