

Contract/Контракт №
Date/от
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

8Z-2020
03.01.2020
67
5000619215

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Повагонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

55429146
7002365552
8002389865
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002389865

EN 10204-3.1



06
0045-CPR-0730
S235JR-AMKR-CPR



Standard: ISO 9001:2015

Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova ОКРО 38730480	Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара															Standards/НТД												
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. УГОЛОК / HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. ANGLE															EN 10025-2:2019												
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg																		
1	234726	213282	S235JR	32X32X3	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	4	10010																		
									4	10010																	
Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																											
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq								
1.	0.18	0.54	0.063	0.019	0.016	0.012	0.011	0.026	0.0056	0.005	0.005	0.0004	0.006	0.005	0.01	-	-	-	0.28								
Mechanical properties/Механические свойства																											
№	Предел текучести Yield Strength, Re МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)					Временное сопротивление Tensile Strength, Rm МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)					Удлинение Elongation %					Изгиб Bend											
1.	354					455					37,3					ок											
Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)																						Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)					
Ra		Th		K		A(sum)																					
<50		<50		<300		<141		<0,08																			

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подписи: Signatures	ТЕХНИЧЕСКИЙ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
Примечание Note	Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF Декларация характеристик находится по ссылке: Declaration of Performance can be found: http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf	22.10.2021	Лист 1 Sheet

Contract/Контракт №
Date/от
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

8Z-2020
03.01.2020
67
5000619216



Car/Вагон
Car customs/Повагонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

55429146
7002365551
8002389869
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002389869

EN 10204-3.1



06
0045-CPR-0730
S275JR-AMKR-CPR



Standard: ISO 9001:2015

Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480


Description of goods/Наименование товара														Standards/НТД											
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. УГОЛОК / HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. ANGLE														EN 10025-2:2019											
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg																
1	213971	213314	S275JR	30X30X3	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	8	19750																
							8										19750								
Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																									
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq						
1.	0.2	0.51	0.062	0.018	0.013	0.077	0.036	0.035	0.0053	0.005	0.005	0.0004	0.003	0.005	0.01	-	-	-	0.31						
Mechanical properties/Механические свойства																									
№	Предел текучести Yield Strength, Re МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)					Временное сопротивление Tensile Strength, Rm МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)					Удлинение Elongation %					Изгиб Bend									
1.	332					431					35,3					ок									
Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)												Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)													
Ra				Th				K														A(sum)			
<50				<50				<300														<141			
												<0,08													

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подписи: Signatures:	ТЕХНИЧЕСКАЯ ВХОДНО-КОНТРОЛЬ ТВК - 1
Примечание Note	Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF Декларация характеристик находится по ссылке: Declaration of Performance can be found: http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf	22.10.2021	Лист 1 Sheet
		Листов 1 Sheets	


СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002389873
EN 10204-3.1



Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova ОКРО 38730480	Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара													Standards/НТД								
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. УГОЛОК / HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. ANGLE													EN 10025-2:2019 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)								
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg												
1	234181	213323	S275JR	25X25X4	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	8	19810												
										819810											
Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																					
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq		
1.	0.19	0.54	0.066	0.024	0.028	0.042	0.025	0.045	0.0051	0.005	0.005	0.0004	0.005	0.005	0.01	-	-	-	0.3		
Mechanical properties/Механические свойства																					
№	Предел текучести Yield Strength,Re МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)				Временное сопротивление Tensile Strength,Rm МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)				Удлинение Elongation %				Изгиб Bend								
1.	353				480				33,8				ок								
Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)											Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)										
Ra		Th		K		A(sum)															
<50		<50		<300		<141			<0,08												
Class of application/Класс применения - 1																					

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подписи: Signatures:	
Примечание Note	Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF Декларация характеристик находится по ссылке: Declaration of Performance can be found: http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf	22.10.2021	Лист 1 Sheet
		Листов 1 Sheets	

Contract/Контракт №
Date/от
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

8Z-2020
03.01.2020
67
5000619212

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Повагонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

55429146
7002365549
8002389877
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002389877

EN 10204-3.1



06
0045-CPR-0730
S235JR-AMKR-CPR



Standard: ISO 9001:2015

Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova ОКРО 38730480	Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД		
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. УГОЛОК / HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. ANGLE							EN 10025-2:2019 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)		
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	234709	213269	S235JR	25X25X3	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	8	19430

							8		
							19430		

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																			
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.15	0.56	0.079	0.02	0.014	0.021	0.017	0.024	0.005	0.005	0.005	0.0004	0.005	0.005	0.01	-	-	-	0.25

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mechanical properties/Механические свойства				
№	Предел текучести Yield Strength, Re МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Временное сопротивление Tensile Strength, Rm МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	346	476	35,0	ок

--	--	--	--	--

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подписи: Signatures	Лист 1 Sheet
Примечание Note	Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF Декларация характеристик находится по ссылке: Declaration of Performance can be found: http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf	Листов 1 Sheets	