

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de inregistrare

OCP Case MD-015 13L 47320-20

Data emiterii 01 iunie 2020

Valabil pînă la 01 iunie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Produsul de cărbune: antracit, marca "AM" (13-25) mm.
(declarat de producător: antracit, marca "AM" (13-25) mm).
lotul - 3001,3 tone conform invoice nr. FV2020/02/2 din 14.02.2020.
data fabricării - februarie 2020, termenul de păstrare - 24 luni,
păstrarea: depozitul firmei (or. Drochia, str. Mircea cel Bătrîn, 15).

Codul NC MD
27011110

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM 259:2005, p.4.3, tab.4, ind.12, p.4.4, tab.5, p.5.1 tab.6, ind.1.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Шахта Октябрьская-Южная" SRL,
reg. Rostov, r-l Okteabrskii, s. Logodnita, str. Stepnai, 35, Federația Rusă.

Codul țării
RU

FURNIZOR

TOWTECHIMEX sp.zo.o., or. Kracov, Polonia.

CLIENT

F.C.P. "NAMS-N.A." SRL,
RM, mun.Chisinău, str.-la Studentilor, 2/4, of.210; tel. 022-46-27-27

Codul EDNO
1003600080462

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA
 Raportului de identificare nr.7/0261 din 21.05.2020.
 Raportului de încercări nr. 0175/e din 01.06.2020.
 eliberat de LÎ CTSIC, certificat de acreditare nr. LÎ-096.
 Raportului de evaluare nr.7/03-ev din 01.06.2020.

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ

Schema de tip nr. 1 b.

nr. 004998



Conducătorul
organismului de certificare



Nicolai Manolov

*În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Capilele certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol*

Laborator de încercări chimic-tehnologic	Raport de încercări	Ediția: 3 / Data: 10.01.2019
Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare S.R.L.	Cod: F-PGT-LAB-5.10-01	pag. 1/1

Laborator de încercări chimic-tehnologic
MD 2028, or. Chișinău, str. Academiei, 3.
Tel/fax: +(373 22) 73-93-75



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr.0175/c

01.06.2020

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către

OC PGSP din partea clientului „F.P.C NAMS-N.A.” S.R.L., str.-la Studenților, 2/4, of.210, mun. Chișinău

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza Cerere nr.0219 C din 19.05.2019, Raport de prelevare nr. 006 din 21.05.2020

titlul și indicativul documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele:

SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eșantioanelor: 22.05.2020

Perioada desfășurării încercărilor: 22.05.2020-01.06.2020

Data finalizării încercărilor: 01.06.2020

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Scopul încercărilor: certificare

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Antracit-mareș „AM”(13-25)mm

Condiții de mediu:

Temperatura: (22 ±3) °C

Presiunea: (99±2,0) kPa

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Echipamente	
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, glum /cărbune brun			
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulă și antracit -carbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	9,40 ---	Capot de calcimetric Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632	
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			3,8	Metoda gravimetrică Sobe POL-EKO N SV SSFI 61256	
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20.725 (4950)			18,422 (4400) 13,400 (3200)	29,160 (6960)	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S ^d , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI-LAB-11-04 ed.1/07.03.16	2,80	3,00	4,50	1,02	Calorimetru B-08 M N 2085 Vesela chimică	

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaiq

Semnătura

L.S.

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încercări.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică "
5. Subcontractanții utilizați se identifică "

