

|                                                                                                                                                             |                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a><br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>378 - 24</b><br>«07» noiembrie 2024 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                                                             |                                                                   | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                                             |                                                                   | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                                                             |                                                                   | Pag. 1           |



**APROB**  
Director «LabTest - Airin» SRL  
Șveț I.  
» noiembrie 2024

**La încercări s-au prezentat mostrele** Cizme pentru femei, cu fețe din piele naturală, talpi din TEP

**Solicitant/Producător** Izvorul Cucului SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 15

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** 0,5 per.

**Data primirii mostrelor** 05.11.2024

**Data începerii încercărilor** 05.11.2024

**Data sfârșitul încercărilor** 07.11.2024

**Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr.** K-100-24 **din** 07.11.2024

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru informație

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22^{\circ} \text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

| Nr încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                         | Indicativul DN metodelor de încercări | Valoarea indicilor de facto |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | Deformația a bombeiului, mm<br>- remanentă                     | GOST 9135-2004                        | dr-0,7                      |
|            | Deformarea a ștaifului, mm<br>- remanentă                      |                                       | dr-0,8                      |
| 2          | Flexibilitatea încălțăminteii, N                               | GOST 9718-88                          | dr-88                       |
| 3          | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri) | GOST 9290-76                          | dr-168                      |
| 4          | Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm      | GOST 9292-82                          | dr-43                       |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|---------|---------------|-----------|
| Inginer | Șveț E.       |           |