

FARBY PODKŁADOWE I EMALIE NAWIERZCHNIOWE

ŚNIEŻKA SUPERMAL® EMAIL PE BAZĄ DE
ULEI FTALIC PENTRU LEMN ȘI METAL



Śnieżka SUPERMAL® EMAIL PE BAZĄ DE ULEI FTALIC PENTRU LEMN ȘI METAL

PROPRIETĂȚI:

- Rezistență la dezinfectanți, la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici*
- Îndeplinește cerințele încăperilor de utilitate publică și serviciului de sănătate
- Înveliș cu inflamabilitate scăzută - clasa de inflamabilitate D-s1,d0
- Performanță și acoperire excelentă
- Culori vii și durabile

*testele au fost efectuate pe eșantioane selectate de dezinfectanți

UTILIZARE

Acoperirea decorativă și de protecție a lemnului, materialelor de proveniență lemnoasă, tencuielilor și elementelor din oțel și fontă utilizate în interiorul și exteriorul clădirilor, cum ar fi: ferestre, uși, mobilier, garduri, lambriu, etc. Recomandată utilizării în spațiile de locuit, destinate șederii permanente a pacienților, în clădirile serviciului de sănătate publică și în clădirile instituțiilor de învățământ unde se află copii și tineri, precum și în încăperile destinate depozitării produselor alimentare (fără contact direct cu produsele alimentare).

CARACTERISTICI TEHNICE

Efect decorativ al peliculei lucios	lucios, mat (alb, negru)	
Densitate, la temp. 20±0,1°C max.	[g/cm³]	1,5
Grosimea maximă a unui strat după uscare	[μm]	40

Diluant

Śnieżka Diluant pentru produse oleo-ftalice nearomatizat

Śnieżka Diluant pentru produse oleo-ftalice

Timp uscare peliculă la temp. 20±2°C și umiditate relativă peste 55±5% peliculă uscată la atingere/superficial, max.

[h]

16

MOD DE APLICARE

MODUL DE UTILIZARE:

Pregătirea – suprafețele destinate vopsirii trebuie să fie uscate, curate, lipsite de praf, pete de grăsimi și rășini precum și de rugină. Locurile cu rășini și grăsimi trebuie curățate cu benzină de extracție. Elementele noi din lemn trebuie vopsite cu ŚNIEŻKA UREKOR D. Elementele utilizate la exterior, trebuie protejate suplimentar în prealabil cu impregnat incolor VIDARON IMPREGNAT OCHRONNY DO DREWNA - GRUNTUJĄCY, elementele din oțel - vopsea anticorozivă ŚNIEŻKA UREKOR S. Straturile de vopsea cu aderență scăzută trebuie îndepărtate, iar denivelările acoperite cu masă de șpaclu și grunduite. Înnelișurile de bună calitate trebuie șlefuite cu hârtie abrazivă de granulație fină.

Zugrăvirea – emailurile trebuie omogenizate și aplicate cu o pensulă (dacă este necesar, diluate până la 2% cu diluant) sau prin pulverizare: 1-2 straturi, la intervale de 24 de ore. În cazul vopsirii cu vopsea de aceeași culoare, dar loturi de producție diferite, se recomandă amestecarea într-un recipient unitar, cu scopul de a evita diferențele de culoare. Lucrările de vopsire trebuie efectuate la o temperatură a mediului mai ridicată de +10°C și o umiditate a aerului mai mică de 80%.

Diluarea și spălarea instrumentelor – diluant pentru produsele pe bază de ulei ftalic. Timpul de uscare la o temperatură de +20°C și o umiditate a aerului de 55% – 16 ore. Informațiile detaliate sunt incluse în fișa privind caracteristica preparatului.

PARAMETRII DE VOPSIRE PENTRU DIFERITE METODE

PARAMETRI DE VOPSIRE

METODE DE VOPSIRE	vâscozitatea vopselei	adaos de diluant	diametru duză de pistol	presiune de pulverizare	numărul de straturi recomandat
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Pensulă, rolă trafalet	formă comercială	-	-	-	2
Pulverizare hidrodinamică Graco, model 395	formă comercială	5-10	0,43	18	1-2
Pulverizare hidrodinamică Graco, model Ultra Max	formă comercială	0	0,43	18	1-2

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricatiei

AMBALARE

10l

RANDAMENT

până la **16m²/l** la o singură aplicare.

CULORI

23 culori - lucios

10 culori - mat

COV

Cantitatea VOC (compuși organici volatili): Valori limită UE pentru acest produs (A/d/SB): 300 g/l (2010). Acest produs conține cel mult 300 g/l VOC.

STANDARDE ȘI ATESTATE

ZN-SN-023:2015

Aprobarea Institutului Național de Igienă: HK/B/0478/04/2009

Încăperile în care a fost aplicat produsul trebuie ventilate până când mirosul dispare.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I.

SECURITATE:

Conține: Hydrocarbons, C9-C11,n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, Țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Cititi eticheta înainte de utilizare.

P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți dus.

P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P370+P378 în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

EUH208 Contine 2-butanon-oxima, Bis(dietilhexanoat) de cobalt, Fatty acids, C18, unsatd., dimers, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine, Neodecanoic acid, cobalt salt. Poate provoca o reacție alergică.

Depozitarea și transportul:

Temperatura de depozitare: de la +5°C până la +30°C.

Protejați de îngheț și de expunerea la soare.

Data producției pe ambalaj.



NOTĂ

Informațiile cuprinse în fișa tehnică au scopul de a asigura utilizarea optimă a produsului, însă nu constituie temeiul răspunderii legale a Producătorului, întrucât condițiile de performanță sunt în afara controlului acestuia. Orice interferență în compoziția produsului este inacceptabilă și poate reduce semnificativ calitatea materialului utilizat. Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul combinării cu produse ale altor producători. Informațiile de mai sus sunt oferite cu bună-credință în conformitate cu starea actuală a cunoștințelor și experienței practice. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul în edițiile ulterioare fără a informa în prealabil destinatarii despre acest fapt.