

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. M.Dosoitei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 199- 24C «09» aprilie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Bocanci cu carâmbi înalți, din piele natueală "box", culoarea neagră talpă exterioară din cauciuc termoplastic fixată prin metoda chimică, pentru bărbați/femei, model BT54, mărime 42. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000451.*

Solicitant *FIRMA "MAGDA", mun. Chișinău, Republica Moldova*

Producător *"Qingdao Eternity Safety Co., Ltd", China, țara de origine China*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *0,5 per.*

Data primirii mostrelor *08.04.2024* **Data începerii încercării** *09.04.2024* **Data sfârșitului încercării** *09.04.2024*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9409-24 din 05.04.2024 și programului Nr. 9409-24 din 05.04.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)	GOST 9290-76	115	st-206
2	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică, N/cm min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.4 Tab.2)	GOST 9292-82	46	st-77
	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 8 Tab.6)	GOST 9135-2004	1,0	st-0,7
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 9 Tab.7)		1,0	st-1,0
3	Flexibilitatea încălțămintei, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)	GOST 9718-88	125	st-125
4	Înălțimea carâmbului din : - partea laterală - spate	De facto	-	De facto	22 22
5	Grosimea pielei în regiunea: - căputei - carâmbului				2,0 2,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	